

MEIN DESIGNBODEN BODENVORANSTRICH

MEIN DESIGNBODEN-SYSTEM est composé de :

3

- 1 BASISGRUNDIERUNG
- 2 BETONMASSE
- BODENVORANSTRICH**
- 4 BODENVERSIEGELUNG



Système de primaire prêt à l'emploi pour la surface du **BETONMASSE** avant l'application du **BODENVERSIEGELUNG**.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- À séchage rapide.
- Facile à appliquer.
- Optimise l'adhérence.
- Ne goutte pas.
- Très pauvre en émissions, EC1^{PLUS}.



APPLICATIONS

Primaire nécessaire pour la préparation du support avant l'application de la BODENVERSIEGELUNG.



SUPPORTS ET PRÉPARATION

Acclimater le BODENVORANSTRICH pendant au moins 24 heures. Température de la pièce, du sol et du matériau 15°C – 25°C, humidité de l'air env. 40% – 75%.

Supports appropriés	Nature de la surface de BETONMASSE
Ragréage minéral fluide de design et apparent BETONMASSE	Propre, sec et non utilisé. Durci pendant au moins 3 jours, non poncé.

MISE EN ŒUVRE

1

Insérer le sachet dans le ZUBEHÖREIMER. Agiter le bidon, puis l'ouvrir et le verser dans le ZUBEHÖREIMER pour la suite du traitement.



2

Prélever le primaire pour sol du ZUBEHÖREIMER à l'aide d'un rouleau et l'appliquer uniformément sur le support. Ne pas verser le matériau sur le sol. Veiller à appliquer le produit sur toute la surface.

REMARQUES :

BODENVORANSTRICH est un produit mono-composant prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué !

À la fin du travail, retirer le sachet du ZUBEHÖREIMER et le jeter.

Nettoyage des outils : Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.

Le rouleau pour appliquer le primaire de sol doit être complètement sec avant d'être réutilisé.

OUTILS RECOMMANDÉS

Rouleau Bodenvoranstrich



ZUBEHÖREIMER



AUTRES INFORMATIONS DE TRAITEMENT**Remarques particulières**

- Protéger la surface non revêtue du BETONMASSE contre les salissures, l'humidité et les dommages mécaniques avant l'application du BODENVORANSTRICH. Nous recommandons de porter des couvre-chaussures pour marcher sur les surfaces.
- En cas d'ensoleillement intense, p. ex. en présence de grandes surfaces vitrées d'éléments de fenêtres et de portes veiller à faire de l'ombre. La température maximale du sol ne doit pas dépasser 25°C.
- Veiller à une aération suffisante pendant l'application du BODENVORANSTRICH !
- Appliquer le BODENVORANSTRICH uniformément et en une seule fois (sans interrompre le travail).
- Appliquer le produit sur toute la surface du sol (sans lacunes). Les endroits où le produit n'a pas été appliqué seront clairement visibles après la vitrification !
- Le BODENVORANSTRICH doit être recouvert du BODENVERSIEGELUNG au plus tôt après 3 heures et au plus tard après 24 heures.
- Ne pas poncer le BODENVORANSTRICH.
- Uniquement pour les surfaces de sol sans écoulement au sol et sans forte exposition à l'eau.
- Protéger les surfaces apprêtées contre les salissures, l'humidité et les dommages mécaniques jusqu'à l'application du BODENVERSIEGELUNG.

DONNÉES DU PRODUIT

Quantité nécessaire	env. 100 – 120 ml/m ²
Température d'application	15 à 25°C
Rendement	1 l env. 8,3 – 10 m ² / 2,5 l env. 21 – 25 m ²
Couleur/brillance	Transparent, satiné
Temps de séchage/recouvrable	Au moins 3 heures, maximum 24 heures
Composants	Dispersion à base de polyuréthane-acrylique, d'additifs organiques/inorganiques, solvants
EMICODE	Très pauvre en émissions, EC1 ^{PLUS}
Stockage	Dans son emballage d'origine fermé : 12 mois. Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel (5°C – 25°C). Utilisable jusqu'au : voir impression.
2004/42/CE Directive Decopaint	Valeur limite UE pour le produit (catégorie A/i) : 140 g/l(2010) Ce produit contient au maximum 51 g/l COV

Toutes les indications de temps se réfèrent à une température de 20°C et à une humidité relative de 65%.
Des températures plus élevées accélèrent le durcissement, des températures plus basses le retardent.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Utiliser ensuite le revêtement système BODENVERSIEGELUNG.

Sécurité au travail : contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle composée de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 : 1). Peut provoquer des réactions allergiques.

La fiche technique de sécurité peut être téléchargée sur Internet à l'adresse www.mein-designboden.de.

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au (040) 6 94 07-222.

Dans l'industrie chimique, « Responsible Care (RC) » signifie l'adoption d'un comportement responsable, Elle le fait clairement comprendre par le biais d'une initiative mondiale. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est de s'engager volontairement à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement.



En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs. Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement.

SÉMINAIRES

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques, p. ex. pour la pose de carreaux/carrelages. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.

**LUGATO GmbH & Co. KG**

Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel

technik@lugato.de

Service technique

Tél. : +49 (0)40-69407-222

www.mein-designboden.de

Copyright by LUGATO. Version 08/2024