HORNBACH Baumarkt AG - Hornbachstrasse 11 - 76879 Bornheim/Germany - www.hornbach.com - Tel: +49 6348 6000
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG - Schellenrain 9 - CH-6210 Sursee - www.hornbach.com - Tel. +41 41 9296262

Fiche technique

HORNBACH Laque pour bateau satinée

- ✓ **hautement résistante à l'abrasion, aux intempéries et à l'eau**
- ✓ **intérieur et extérieur**
- ✓ **résistante à l'eau douce et à l'eau de mer**

Propriétés

La laque pour bateau HORNBACH est un vernis clair-transparent à un composant haut de gamme pour l'intérieur et l'extérieur. Exempt d'aromatiques, à base de solvants.

- renforcée avec du polyuréthane, extrêmement résistante à l'usure et sollicitable
- résistance excellente aux chocs et aux rayures, stabilité élevée de la brillance
- résistance élevée à l'eau et aux salissures
- ne colle pas après séchage

Remarque importante : Toute seule, la laque pour bateau incolore n'assure pas une protection UV suffisante à l'extérieur.

Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur et l'extérieur.
Idéale pour yachts et bateaux au-dessus de la ligne de flottaison grâce à une bonne résistance aux intempéries et la résistance extrême à l'eau. Convient également pour la vitrification d'escaliers, de fenêtres, portes et meubles en bois, d'étagères, de plateaux de table etc.
Ne convient pas pour les surfaces intérieures de meubles.

Teintes

Incolore

Aspect

Satiné

Composants

Polyuréthane à base de résines alkydes, white spirit sans solvants aromatiques, additifs.

Résistance à la lumière

Bonne

Résistance aux intempéries

Très bonne

Diluant

Ne pas diluer.

Rendement

1 l suffit pour environ 12 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures environ. Complètement sèche et praticable au bout de 24 heures environ. Tout à fait sollicitable au bout d'environ 1 semaine. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique

de séchage. Éviter les courants d'air lors du séchage. En cas de certaines sortes de bois tropicales, des substances contenues dans le bois peuvent retarder la durée de séchage. Faire un test d'application.

Outils

Pinceau de laquage résistant aux solvants, rouleau de vitrification ou rouleau en mousse.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils au nettoyant à pinceaux ou à white spirit immédiatement après l'emploi.

Application

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, exempt de graisse et stable. L'humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 15 %. Laver les bois très résineux et contenant des résidus gras au diluant universel.

Bien mélanger avant l'emploi.

Surfaces en bois déjà revêtues :
Retirer les vieilles couches qui s'effeuillent, et poncer celles abîmées par les intempéries jusqu'à faire réapparaître le bois sain. Poncer les anciennes couches intactes. Appliquer 2 à 3 couches de la laque pour bateau HORNBACH dans le sens des veinures.
Vieilles surfaces en bois :
Poncer les surfaces en bois grises, abîmées par les intempéries jusqu'à faire réapparaître le bois sain, intact. Nettoyer les surfaces soigneusement. Il est recommandé d'appliquer une couche de base additionnelle de la sous-couche bois incolore HORNBACH à l'extérieur. Appliquer 2 à 3 couches de la laque pour bateau HORNBACH dans le sens des veinures.
Nouvelles surfaces en bois :
Poncer soigneusement les nouveaux bois avant la première couche du revêtement. Prétraiter le bois brut ou traité sous pression sensible au bleuissement à la sous-couche bois incolore HORNBACH conformément aux instructions du fabricant. Appliquer 2 à 3 couches de la laque pour bateau dans le sens des veinures. Appliquer 3 couches sur les surfaces fortement exposées aux intempéries.

Astuce : Vérifier régulièrement les surfaces en bois et repeindre des petits endroits endommagés du film de laque immédiatement. Appliquer une nouvelle couche. Lors des tous les travaux de ponçage, porter un masque de protection respiratoire.

Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Consignes de sécurité

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.