

# MODULAN 900 Glasgewebekleber



## Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereich</b>	Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff für Glasfasertapeten, Glasdekor-Gewebetapeten, Fototapeten und Velourtapeten zur Verklebung auf porösen/saugenden Untergründen. Nur für innen geeignet.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Direkt einseitig auftragbar</li><li>▪ Einfach bearbeitbar</li><li>▪ Professionelle Qualität</li><li>▪ Kann nach dem Aushärten überstrichen werden</li><li>▪ Wasserfest</li></ul>
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Gebindegröße</b>	2,5 kg, 10 kg, 15 kg
<b>Basis</b>	Synthetische Dispersion
<b>Konsistenz</b>	Thixotrope Paste
<b>Aushärtung</b>	Physikalische Trocknung
<b>Dichte</b>	Ca. 1,05 g/ml
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20 °C bis +80 °C Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.
<b>Offene Zeit</b>	Ca. 20 min.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	5 °C bis 30 °C
<b>Trocknungszeit</b>	Ca. 12 Std.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 4 m <sup>2</sup> /kg Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

## Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Poröse Oberflächen/Saugende Untergründe wie Stein, Beton, Putz oder Holz.
<b>Untergrundbeschaffenheit</b>	Porös/saugend, eben, sauber, trocken, staub- und fettfrei
<b>Oberflächenvorbereitung</b>	Grundieren Sie bei sehr saugfähigen Untergründen die Oberfläche mit verdünntem Klebstoff (MODULAN 900 Glasgewebekleber + 20 % Wasser). Für alle Untergründe wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.
<b>Verarbeitung</b>	Tragen Sie den Klebstoff mit einer Lammfellrolle, einer Zahnkelle oder einem Pinsel auf den Unterboden auf. Fügen Sie die Wandbekleidung in den feuchten Klebstoff ein, und glätten Sie mit einem Spachtel oder einem Tuch nach. Anschließend vorsichtig mit einem Spachtel andrücken und glätten.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Vor dem Aushärten kann MODULAN 900 Glasgewebekleber mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden. Gehärteter MODULAN 900 Glasgewebekleber kann nur noch mechanisch entfernt werden.
<b>Reparaturmöglichkeit</b>	Mit dem gleichen Material.
<b>Lagerstabilität</b>	Mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

## Hinweise

<b>Gefahren- und Sicherheitshinweise</b>	Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10

### Technische Information Stand 06/2024

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.