

MODULAN 901 Styroporkleber



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Dispersionskleber zum Verkleben von Dekorplatten aus Polystyrolschaumplatten und Polyurethan sowie alukaschierten Heizkörperdämmplatten auf porösen/ saugenden Untergründen. Weiß auf Trocknend. Nur für innen geeignet. • Kleben von weichem und hartem Polystyrolschaumplatten. • Kleben von synthetischen Schaumstoffen. • Kleben von Polystyrolschaum-Deckenplatten. • Kleben von Schaumdämmstoffen auf Wände und Böden.
Eigenschaften	• gebrauchsfertige Paste • Hohe Haftfestigkeit • Lösemittelfrei • Nicht entzündlich
Farbe	weiß
Gebindegröße	0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 17 kg
Basis	(Styrol-)Acrylat
Konsistenz	Paste
Aushärtung	Physikalische Trocknung
Dichte	Ca. 1,83 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.
Offene Zeit	10 bis 15 min.
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 30 °C
Trocknungszeit	Ca. 24 Std.
Verbrauch	1000 bis 1500 g/m ² Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Verarbeitung

Untergrund	Poröse Oberflächen/Saugende Untergründe wie Stein, Beton, Putz oder Holz.
Untergrundbeschaffenheit	Porös/Saugend, eben, sauber, trocken, staub- und fettfrei
Oberflächenvorbereitung	Bei sehr saugfähigen Untergründen sollte die Oberfläche mit einem Primer vorbehandelt werden. Für alle Untergründe wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen.
Verarbeitung	Tragen Sie den Klebstoff mit einer Zahnkelle oder in Punkten auf den Unterboden auf. Geben Sie nicht mehr Klebstoff auf den Untergrund, als in 10 Minuten verarbeitet werden kann. Wenn Sie Paneele oder Deckenplatten aus Styropor kleben, schwimmen Sie diese mit einer Gleitbewegung in den Klebstoff ein und pressen Sie sie fest an.
Reinigung der Werkzeuge	Vor dem Aushärten kann MODULAN 901 Styroporkleber mit Wasser von Untergründen und Werkzeugen entfernt werden. Gehärteter MODULAN 901 Styroporkleber kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Reparaturmöglichkeit	Mit dem gleichen Material.
Lagerstabilität	Mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C.

Hinweise

Gefahren- und Sicherheitshinweise	Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10

Technische Information Stand 06/2024

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.