

JACKPOT

Herstellungsverfahren	Getufted	ISO 2424
Teilung	1/4" Schlinge	
Polmaterial	100% PP	ISO 2424
Träger	Gewebe PP	ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1% EN 986
Polgewicht	ca. 450 gr/m²	ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz ca. 1550 gr/m²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 4,5 mm	ISO 1765
Gesamtdicke	Filz ca. 6,8 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 58.460 /m²	+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	Filz Efl (EN13501-1)	EN 13501-1
Lichtechtheit	5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4,5	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4,5	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Filz 3BB8040C	

Teppichsymbole Vlies



Zertifikate

