

# 110 Leichtfüller Express

Rychleschnoucí vyrovnávací hmota



## Popis produktu

### Oblast použití

Ideální pro vyplňování spár, prasklin a otvorů ve stěnách a střepech a pro spojovací spáry s nízkým dilatačním napětím ve dveřních a okenních rámech, lištách a sádkartonu. Velmi vhodný pro vyplňování vnitřních izolačních desek, štukových lišt a dekorativních prvků z tuhé pěny a Styroporu®.

### Popis produktu

- Pro spoje do 15 mm
- Vysychá hladce a bez prasklin
- Lehce brousitelný
- Lze natírat přímo

### Normy / Certifikáty / Externí zkoušky

Splňuje kritéria pro velmi nízké emise GEV-Emicode® EC 1 PLUS.

### Barevný odstín

Bílý

### Druh pojiva

Akrylátová disperze

### Tvrdost Shore A (přibližně)

50 ± 5

### Teplotní odolnost

-25 °C – +80 °C

### Doba tvorby kůže (přibližně)

5 – 10 Min.

## Zpracování

### Způsob aplikace

Rozřízněte víčko na horním konci kazety před závitem. Našroubujte špičku kazety a seřízněte ji pod úhlem podle šířky spoje. Materiál lze nanášet ruční pistolí nebo pistolí na stlačený vzduch.

U hlubších dutin naneste několik vrstev a dodržujte mezidobí schnutí 1 – 2 hodiny. U větších ploch doporučujeme do vyrovnávací hmoty zapracovat výztužnou síťku. Po úplném zaschnutí lze velmi dobře brousit (v závislosti na tloušťce nánosu). Materiál lze přelepovat a natírat emulzními barvami a laky.

### Pracovní teplota

Teplota natíraného povrchu i okolního prostředí po celou dobu aplikace i zasychání nesmí být nižší jak +5 °C. Nezpracovávejte při teplotě vyšší než +35 °C.

### Instrukce pro zpracování

- U nového, neošetřeného dřeva se doporučuje základní nátěr běžně dostupným základním nátěrem.
- Před vyrovnáním je třeba odstranit ztrouchnivělé nebo uvolněné dřevo až na zdravou vrstvu.
- Vzhledem k vysokému obsahu oleje je nutné exotické dřeviny před plněním omýt vhodným čisticím prostředkem (čisticím benzínem).
- Díry a defekty do 15 mm lze vyplnit bez prasklin.

### Doba schnutí

Při +20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti:

**Úplně zaschne** přibližně po 24 hodinách (při tloušťce vrstvy 3 – 4 mm).

Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, podkladu atd.

### Čištění nářadí

Čerstvé zbytky materiálu lze odstranit vodou, případně s přídavkem mycího prostředku. Zbytky ztvrdlého materiálu lze odstranit pouze mechanicky.

### Obecné informace

- Vzhledem k různorodosti podkladů a dalších ovlivňujících faktorů je vhodné v některých případech před aplikací vytvořit zkušební plochu.
- Při použití ve venkovním prostředí naneste krátkodobě následný nátěr odolný proti povětrnostním vlivům.
- Při použití jako výplň dřeva je vhodný pouze pro použití v interiéru.
- Není vhodný pro přírodní kámen a mramor nebo pro spáry, které jsou trvale vystaveny působení vody, jako jsou sanitární prostory nebo spáry podlah ve venkovních prostorách na balkonech a terasách.
- Výrobek byl vyvinut pro rychlé schnutí a minimální smrštění, aby jej uživatel mohl obzvláště rychle natírat. Protože se jedná o plastoelastický tmel, může být výrobek natírán po celé ploše pouze tehdy, pokud nanesený nátěr dokáže kompenzovat pohyby tmelu, aniž by došlo k jeho poškození. Vzhledem k tomu, že akrylátové tmely vytvářejí uvolňováním vody, nelze fyzicky zabránit malému smrštění, které může v jednotlivých případech vést k popraskání příliš brzy nanesené barvy. Přetření barevnými emulzními barvami může vést ke změně barvy nátěru.

## Podklady a jejich příprava

### Podklad

Podklady/lepené plochy musí být čisté a zbavené prachu a mastnoty. Při renovačních pracích musí být zcela odstraněny zbytky starých tmelů, zbytky nátěrů a nesoudržné vrstvy. K odstranění starých zbytků tmelu doporučujeme použít vhodný nůž na spáry. Pórovité, savé podklady stabilizujte vhodným základním nátěrem (např. **Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund**), aby se zlepšila nosnost.

## Upozornění k produktu

### Složení dle VdL

Akrylátová disperze, Titanová běloba, Uhlíčitán vápenatý, Voda, Filmotvorné prostředky, Aditiva

### Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční hmotnost 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergické reakce. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. EUH211: Varování! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu.

### Skladování

Vždy v suchu, chadu, ale bez mrazu. Nádoby udržujte vždy těsně uzavřené. Původní uzavřené nádoby lze používat nejméně 12 měsíců od data naplnění za předpokladu, že jsou správně skladovány.

### Likvidace

Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Ztvrdlá malá množství lze likvidovat společně s domovním/komerčním odpadem. Při likvidaci tekutých zbytků materiálu dodržujte místní předpisy. Kód odpadu AVV: 080410.

### Další bezpečnostní pokyny

V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Při broušení použijte prachový filtr P2. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zpracování produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Interiéry důkladně větrejte. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání.

### Technický servis

**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82  
(bezplatné pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Holandsko)

Tento technický list byl vytvořen na základě současného stavu techniky a zkušeností našich aplikačních technologií. Vzhledem k různým možným podkladům a objektovým podmínkám nezabývá informace v tomto technickém listu uživatele povinností vyplývajících z obecných pravidel aplikace, tj. nezávisle zkontrolovat vhodnost a použitelnost materiálu (například zkušební aplikací, atd.) před zamýšleným použitím. U aplikací, které nejsou jasně uvedeny v této příbalové informaci, nemůžeme přijmout odpovědnost. Před aplikací kontaktujte naše oddělení pro aplikace. To platí zejména pro kombinace s jinými výrobky. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.



HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstrasse 11  
76879 Bornheim / Německo  
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Švýcarsko  
Tel. +41 41929 6262