

110 Leichtfüller Express

Sneldrogend egalisatiemiddel



Productomschrijving

Toepassing

Ideaal voor het vullen van voegen, scheuren en gaten in muren en plafonds en voor aansluitvoegen met lage uitzettingsspanning in deur- en raamkozijnen, plinten en gipsplaten. Zeer geschikt voor het vullen van binnenisolatieplaten, stuclijsten en decoratieve elementen van hardschuim en Styrofoam®.

Producteigenschappen

- Voor verbindingen tot 15 mm
- Droogt soepel zonder barsten
- Zeer goed slijpbaar
- Direct overschilderbaar

Normen / Certificaten / Externe tests

Voldoet aan de criteria voor GEV-Emicode® EC 1 PLUS zeer lage emissies

Kleurnuance

Wit

Soort bindmiddel

Acrylaatdispersie

Shore A hardheid (ongeveer)

50 ± 5

Temperatuurbestendigheid

-25 °C – +80 °C

Huidvormingstijd (ongeveer)

5 – 10 Min.

Verwerking

Hoe aan te brengen

Knip het kapje aan de bovenkant van de cartridge voor de schroefdraad af. Schroef het uiteinde van de patroon vast en snijd af in een hoek volgens de voegbreedte. Het materiaal kan worden aangebracht met een handperspistool of persluchtpistool. Breng voor diepere holten meerdere lagen aan en neem een tussentijdse droogtijd van 1 – 2 uur in acht. Voor grotere oppervlakken raden we aan een wapeningsnet in het egalisatiemiddel te verwerken. Kan zeer goed geschuurd worden na volledige droging (afhankelijk van de aangebrachte laagdikte). Het materiaal kan worden beplakt en overschilderd met emulsieverven en vernissen.

Verwerkingstemperatuur

Minimaal +5 °C voor object- en omgevingstemperatuur bij de verwerking en tijdens de droging. Niet verwerken boven +35 °C.

Opmerkingen

- Voor nieuw, onbehandeld hout wordt grondverf met een standaard grondverf aanbevolen.
- Voordat je gaat egaliseren, moet verrot of los hout worden verwijderd tot op de gezonde laag.
- Vanwege het hoge oliegehalte moeten exotische houtsoorten voor het vullen worden gewassen met een geschikt reinigingsmiddel (schoonmaakbenzine).
- Gaten en defecten tot 15 mm kunnen worden gevuld zonder barsten.

Droogtijd

Bij +20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid:
Volledig droog na ongeveer 24 uur (bij een laagdikte van 3 – 4 mm).
De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de temperatuur.

Reiniging gereedschap

Verse materiaalresten kunnen worden verwijderd met water, eventueel met toevoeging van afwasmiddel. Uitgeharde materiaalresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Algemene opmerkingen

- Op grond van het grote aantal mogelijke ondergronden en andere invloedsfactoren wordt geadviseerd om vóór begin van de verwerking een proefvlak aan te maken.
- Breng bij gebruik buitenshuis op korte termijn een weerbestendige volgende laag aan.
- Bij gebruik als houtvuller, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Niet geschikt voor natuursteen en marmer of voor voegen die permanent worden blootgesteld aan water, zoals sanitaire ruimtes of vloervoegen in buitenruimtes op balkons en terrassen.
- Het product is ontwikkeld met het oog op een snelle droogtijd en minimale krimp, zodat de gebruiker er bijzonder snel overheen kan schilderen. Als plasto-elastische afdichtingskit mag het product alleen over het hele oppervlak worden geschilderd als de aangebrachte coating de bewegingen van de afdichtingskit zonder schade kan compenseren. Omdat acrylaatkitten uitharden door water af te geven, kan een kleine hoeveelheid krimp niet fysiek worden voorkomen, wat in individuele gevallen kan leiden tot barsten in een te vroeg aangebrachte kleur. Overschilderen met gekleurde emulsieverven kan leiden tot verkleuring van de coating.

Ondergronden en juiste voorbehandeling

Ondergrond

Ondergronden/hechtende oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Bij renovatiewerkzaamheden moeten oude kitresten, verfresten en niet-dragende lagen volledig worden verwijderd. We raden aan een geschikt voegmes te gebruiken om oude kitresten te verwijderen. Poreuze, zuigende ondergronden verstevigen met een geschikte primer (bijv. **Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund**) om de draagkracht te verbeteren.

Productaanwijzingen

Bestanddelen conform VdL

Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive

**Markering conform
verordening (EG) nr. 1272/2008
[CLP]**

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH211: Waarschuwing! Spuiten kan gevaarlijke inadembare druppels produceren. Smitnevel niet inademen.

Opslag

Altijd droog en koel, maar vorstvrij bewaren. Sluit aangebroken verpakkingen goed af om ze te bewaren.
Originele verzegelde verpakkingen kunnen tot minstens 12 maanden na de vuldatum worden gebruikt, mits ze op de juiste manier worden bewaard.

Afvalverwijdering

Alleen lege verpakkingen mogen worden gerecycled. Kleine uitgeharde hoeveelheden kunnen met het huishoudelijk/commercieel afval worden afgevoerd. Neem de plaatselijke voorschriften in acht bij het afvoeren van resten vloeibaar materiaal. AVV-afvalcode: 080410

Extra veiligheidsvoorschriften

Bij contact met de ogen of de huid direct grondig met water spoelen. Bij het schuren P2-stoffilter gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van het product. Ventileer het interieur grondig. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor goede ventilatie.

Technische service

Telefoon: 00800 / 63 33 37 82
(Gratis voor vast netwerk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland)

Dit technische informatieblad is samengesteld op basis van de nieuwste stand van de techniek en de ervaringen in onze toepassingstechniek. Op grond van de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaan de gegevens op het informatieblad de gebruiker niet van de uit de algemene ambachtsregels resulterende plicht om vóór de beoogde toepassing onder eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid (bv. door testlagen enz.) te controleren. Voor toepassingen die niet eenduidig in dit informatieblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren. Neem hiervoor vóór uitvoering contact op met onze toepassingstechniek. Dit geldt vooral bij het combineren van producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle voorafgaande technische informatiebladen hun geldigheid.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Duitsland
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Schweiz
Tel. +41 41929 6262