

110 Leichtfüller Express

Hitro sušeča se izravnalna masa



Opis izdelka

Področje uporabe

Idealno za zapolnjevanje fug, razpok in lukenj v stenah in stropih ter za povezovalne fuge z majhno raztežno napetostjo v vratnih in okenskih okvirjih, letvah in mavčnih ploščah. Zelo primeren za polnjenje notranjih izolacijskih plošč, štukaturnih letev in dekorativnih elementov iz trde pene in stiropora®.

Značilnosti izdelka

- Za spoje do 15 mm
- Se gladko suši brez razpok
- Zelo dobre lastnosti brušenja
- Lahko se pobarva neposredno

Standardi / certifikati / zunanje revizije

Izpolnjuje kriterije za GEV-Emicode® EC 1 PLUS zelo nizke emisije.

Barvni ton

Bela

Vrsta veziva

Acrylat-Dispersion

Tvrdość podľa Shore A (približne)

50 ± 5

Teplotná odolnosť

-25 °C – +80 °C

Čas vytvorenja na koži (približne)

5 – 10 Min.

Obdelava

Postopek prijave

Odrežite pokrovček na zgornjem koncu kartuše pred navojem. Privijte konico kartuše in jo odrežite pod kotom glede na širino spoja. Material lahko nanesete z ročno pištolo ali pištolo s stisnjenim zrakom.

Pri globljih votlinah nanesite več nanosov in upoštevajte vmesni čas sušenja 1 – 2 uri. Pri večjih površinah priporočamo, da v izravnalno maso vgradite armaturno mrežo. Po popolnem sušenju ga je mogoče zelo dobro obrusiti (odvisno od debeline nanosa). Material lahko prelepate in prebarvate z emulzijskimi barvami in laki.

Delovna temperatura

Vsaj +5 °C za predmet in temperatura okolice med nanašanjem in sušenjem. Ne obdelujte pri temperaturi nad +35 °C.

Navodila za obdelavo

- Pri novem, neobdelanem lesu je priporočljivo temeljno premazovanje s temeljnim premazom, ki je na voljo na trgu.
- Pred izravnavo je treba odstraniti gnili ali zrahljani les do trdne plasti.
- Zaradi visoke vsebnosti olja je treba eksotični les pred polnjenjem oprati z ustreznim čistilnim sredstvom (čistilni bencin).
- Odprtine in napake do 15 mm lahko zapolnite, ne da bi nastale razpoke.

Čas sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni vlažnosti:

Popolnoma se posuši po približno 24 urah (pri debelini plasti 3 – 4 mm).

Čas sušenja je odvisen od debeline sloja, vlage v zgradbi, vlažnosti zraka in temperature.

Čiščenje orodij

Sveže ostanke materiala lahko odstranite z vodo, po možnosti z dodatkom detergenta. Strjene ostanke materiala je mogoče odstraniti le mehansko.

Splošne opombe

- Zaradi velikega števila možnih podlag in drugih vplivnih dejavnikov priporočamo, da pred začetkom dela pripravite testno površino.
- Pri uporabi na prostem kratkoročno nanesite naknadni premaz, odporen na vremenske vplive.
- Če se uporablja kot polnilo za les, je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Ni primeren za naravni kamen in marmor ali za spoje, ki so stalno izpostavljeni vodi, kot so sanitarni prostori ali talni spoji v zunanjih prostorih na balkonih in terasah.
- Izdelek je bil razvit za hitro sušenje in čim manjše krčenje, kar uporabniku omogoča, da ga še posebej hitro premaže. Ker je izdelek plastoelastična tesnilna masa, ga je mogoče pobarvati po celotni površini le, če lahko naneseni premaz brez poškodb kompenzira premike tesnilne mase. Ker se akrilne tesnilne mase strjujejo s sproščanjem vode, majhnega krčenja ni mogoče fizično preprečiti, kar lahko v posameznih primerih privede do razpok v barvi, ki je bila nanesena prezgodaj. Premazovanje z barvnimi emulzijskimi barvami lahko povzroči razbarvanje premaza.

Substrati in njihova predobdelava

Podzemlje

Podlage/površine za lepljenje morajo biti čiste, brez prahu in maščob. Med obnovitvenimi deli je treba v celoti odstraniti ostanke starih tesnil, ostanke barv in neurejene plasti. Za odstranjevanje starih ostankov tesnilne mase priporočamo uporabo ustreznega noža za fuge. Porozne in vpojne podlage stabilizirajte z ustreznim temeljnim premazom (npr. **Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund**), da izboljšate nosilnost.

Informacije o izdelku

Sestavine glede na VdL

Akrylová disperzia, oxid titaničitý, uhličitán vápenatý, voda, filmotvorné činidlo, prísady

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú hmotnosť 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergické reakcie. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. EUH211: Varovanie! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól alebo hmlu.

Shranjevanje

Vedno ga shranjujte v suhem, hladnem, vendar ne zamrznjenem prostoru. Odprte posode hranite tesno zaprte. Prvotno zaprte posode se lahko uporabljajo vsaj 12 mesecev od datuma polnjenja, če so pravilno shranjene.

Odstranjevanje

Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Strjene manjšie količine lahko odvržete med gospodinske/komercialne odpadke. Pri odstranjevanju tekočih ostankov materiala upoštevajte lokalne predpise. Koda odpadka AVV: 080410

Dodatna varnostna navodila

V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Pri brušenju uporabljajte filter za prah P2. Hranite zunaj dosega otrok. Med uporabo izdelka ne jejte, ne pijte in ne kadite. Notranjost temeljito prezračite. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje.

Tehnična služba

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(brezplačno za stacionarne telefone v Nemčiji, Avstriji, Švici in na Nizozemskem)

Ta tehnični list je bil pripravljen na podlagi trenutnega stanja tehnike in izkušenj naše tehnologije uporabe. Zaradi raznolikosti možnih podlag in pogojev objekta informacije v podatkovnem listu uporabnika ne odvezujejo obveznosti, ki izhajajo tudi iz splošnih pravil stroke, da pred predvideno uporabo na lastno odgovornost preveri ustreznost in uporabnost (npr. s poskusnimi premazi itd.). Ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za uporabo, ki ni jasno navedena v tem navodilu. Pred izvedbo kakršnih koli del se obrnite na naš oddelek za tehnologijo uporabe. To še posebej velja za kombinacije z drugimi izdelki. Ob objavi nove izdaje vsi prejšnji tehnični listi izgubijo svojo veljavnost.



HORNACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemčija
Tel. +49 6348 6000

HORNACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švica
Tel. +41 41929 6262