

110 Leichtfüller Express

Mastic à séchage rapide



Description du produit

Domaine d'application

Idéal pour le remplissage de joints, de fissures et de trous dans les murs et les plafonds et pour les joints de raccordement avec une faible contrainte de dilatation des cadres de portes et de fenêtres, des plinthes et des plaques de plâtre. Convient très bien pour le masticage de panneaux d'isolation intérieurs, de moulures et d'éléments décoratifs en mousse dure et en Styropor®.

Propriétés du produit

- Pour les joints jusqu'à 15 mm
- Séchage lisse sans fissures
- Très facile à poncer
- Peut être peint directement
- Haute résistance à la compression

Normes / Certificats / Examens externes

Satisfait aux critères du GEV-Emicode® EC 1 PLUS très faible émission.

Teinte

Blanc

Liants

Dispersion d'acrylate

Dureté Shore A (env.)

80 ± 5

Résistance à la température

-25 °C bis +80 °C

Temps de formation de la peau (env.)

5 – 10 min.

Application

Mise en œuvre

Ouvrir la cartouche en coupant l'embout au-dessus du filetage, vis-ser le cône d'application et le couper suivant l'épaisseur souhaitée du joint et l'angle d'application. Appliquer à l'aide d'un pistolet à cartouche à main ou un pistolet à air comprimé. Pour les cavités plus profondes, appliquer plusieurs couches en respectant des temps de séchage intermédiaires de 1 à 2 heures. Pour les grandes surfaces, il est recommandé d'incorporer un tissu d'armature dans le mastic. Après séchage complet (en fonction de l'épaisseur d'application), très bon ponçage. Le matériau peut être recouvert et peint avec des peintures à dispersion et des vernis.

Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage. Ne pas appliquer au-dessus de +35 °C.

Informations d'application

- Pour les bois neufs et bruts, il est recommandé d'appliquer une couche de fond avec un apprêt du commerce.
- Avant l'application du mastic, le bois pourri ou non adhérent doit être éliminé jusqu'à la couche saine.
- En raison de leur forte teneur en huile, les bois exotiques doivent être lavés avec un produit nettoyant approprié (essence de nettoyage) avant d'être enduits.
- Les trous et les défauts jusqu'à 15 mm peuvent être comblés sans fissures.

Séchage

A +20 °C à 65 % d'humidité relative:

Sec à cœur après env. 24 heures (pour une épaisseur de couche de 3 – 4 mm).

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche et de la température. En cas de températures plus basses et/ou d'humidité plus élevée, les temps de séchage sont prolongés en conséquence.

Nettoyage du matériel

Les résidus de matériau frais s'enlèvent à l'eau, éventuellement en ajoutant un produit vaisselle. Les résidus de matériau durci ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

Informations générales

- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- En cas d'application à l'extérieur, appliquer rapidement une nouvelle couche de peinture résistante aux intempéries.
- En cas d'utilisation comme enduit pour bois, convient exclusivement à l'intérieur.
- Ne convient pas pour la pierre naturelle et le marbre ou pour les joints qui sont durablement exposés à l'eau, comme les zones sanitaires ou les joints de sol à l'extérieur sur les balcons et les terrasses.
- Le produit a été conçu pour un temps de séchage rapide et un retrait minimisé afin de permettre à l'utilisateur de le peindre particulièrement rapidement. En tant que mastic plastoélastique, le produit ne peut être recouvert sur toute sa surface que si la peinture appliquée peut compenser les mouvements du mastic sans être endommagée. Comme les mastics acryliques durcissent en libérant de l'eau, il est physiquement impossible d'empêcher un léger retrait, ce qui peut dans certains cas entraîner la formation de fissures dans une peinture appliquée trop tôt. Le fait de peindre avec des peintures à dispersion colorées peut entraîner une décoloration de la peinture.

Préparation/Impression du support

Support

Les supports / surfaces d'adhérence doivent être propres, exempts de poussière et de graisse. Lors de travaux d'assainissement, les anciens restes de mastic, de peinture et les couches non portantes doivent être entièrement éliminés. Pour éliminer les anciens restes de mastic, nous recommandons d'utiliser un couteau à joint approprié. Consolider les supports poreux et absorbants avec une couche de fond appropriée (par ex. *Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund*) afin d'améliorer la capacité portante.

Instructions

Composants selon VdL

Dispersion d'acrylate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, Eau, produit auxiliaire filmogène, additifs

Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

Stockage

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Les emballages d'origine fermés peuvent être utilisés pendant au moins 12 mois à compter de la date de remplissage, à condition d'être stockés correctement.

Élimination

Ne donner au recyclage que les récipients vides. Les petites quantités durcies peuvent être jetées avec les déchets ménagers/industriels. Respecter les réglementations locales lors de l'élimination des restes de matériaux liquides. Code déchet EWC : 080410.

Conseils de sécurité complémentaires

En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. Bien aérer les locaux. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage.

Service Technique

Téléphone: 00800 / 63 33 37 82
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Allemagne
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Suisse
Tel. +41 41929 6262