

Descriptions des avantages

- Mortier résistant au gel avec une grande stabilité destiné à la pose de tuiles
- Pour le jointoiement des toits en tuiles au niveau des faîtages, des arêtiers et des tuiles de rive
- Hydrofuge avec une force d'adhérence élevée



Composition

Granulats, ciment, fibres naturelles ainsi qu'adjuvants (pigments colorants inorganiques) pour une meilleure mise en œuvre et adhérence.

Caractéristiques

- Après adjonction d'eau, le mortier pour couvreurs gris est très malléable, se façonne facilement et s'applique sans effort.
- Renforcé aux fibres naturelles pour une résistance mécanique accrue.
- Après durcissement, le mortier de couvreurs gris résiste au gel et aux intempéries.

Application

- Le mortier de couvreur gris est adapté pour la pose de tuiles avec mortier.
- Il est utilisé pour le jointoiement des toits en tuiles (jointoiement intérieur et extérieur) au niveau des faîtages, des arêtiers et des tuiles de rive.

Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.lu/fr/.

Données techniques

Produit	
Code de déchet EAK/AVV:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Réaction au feu:	A1, incombustible
Résistance à la compression:	> 5 N/mm ²
Couleur:	gris
GISCODE:	ZP1
Résistance à la traction adhésive:	≥ 0.08 N/mm ²
Groupes de mortier d'enduit:	Mortier d'enduit normal GP selon DIN EN 998-1 P II selon DIN 18550
Valeur μ:	≤ 25
Absorption d'eau:	Wc 2 selon DIN EN 998-1 - hydrofuge
Conductivité thermique λ10, à sec, mat (matériau):	≤ 0.820 W/(m·K) (pour P = 50 %)
Tableau de valeurs selon la norme EN 1745:	≤ 0.89 W/(m·K) (pour P = 90 %)

Variante(s)	10 kg
Rendement	env. 6.5 l/sac (env. 650 l/t)
Granulométrie	0 mm - 1.2 mm
Besoin en eau	1.5 l/sac - 2 l/sac (150 - 200 l/t)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut prévoir une consommation supplémentaire d'environ 10%. Les données de consommation dépendent de la rugosité et de la capacité d'absorption de la surface, ainsi que de la technique d'application.

La déclaration de performance est consultable en ligne sur www.baumit-selbermachen.com.

Forme de livraison	Sac en film plastique, 10 kg (105 sacs par palette = 1.050 kg)
Stockage	Au sec et à l'abri, la durée de stockage ne devrait pas dépasser 24 mois. La date imprimée sur l'emballage correspond à la date de production.
Assurance qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle rigoureux de toutes les matières premières à leur réception. L'entreprise dispose d'un système de management de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001, ainsi que d'un système de management environnemental selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification couvre des sites sélectionnés en Allemagne.
Classification selon la loi sur les produits chimiques	Consulter la fiche de données de sécurité sur www.baumit-selbermachen.com
Support	Les tuiles de toiture (en terre cuite, en béton, etc.) doivent être conformes aux normes actuelles. Les supports doivent être exempts de gel, de poussière et de saleté.
Mise en œuvre	Le mortier pour couvreurs gris est mélangé manuellement à l'aide d'un outil approprié ou avec un malaxeur jusqu'à obtenir une consistance adaptée à la mise en œuvre. Les tuiles de toiture sont pressées dans le lit de mortier, le mortier qui déborde est raclé et lissé avec une truelle.
Informations générales et conseils	Ne pas remélanger le mortier pour couvreurs gris qui a déjà commencé à durcir avec de l'eau. Ne pas remélanger le mortier de couvreur gris qui a déjà commencé à durcir avec de l'eau. Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience et sont destinées à des fins de conseil. Elles ne peuvent en aucun cas garantir le résultat final, car les conditions d'application et de mise en œuvre sont hors de notre contrôle. Ne pas appliquer et laisser sécher en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C pour la température du matériau, du support et de l'air. Respecter les normes DIN EN 998-1, DIN EN 998-2, DIN 18550 et DIN 18338 (VOB, partie C). Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction du projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.