

## EASYPUTZ

Aufrühren, aufrollen, strukturieren – Fertig



### Anwendungsbereiche:

- **Dekorative Beschichtung** zum **Aufbringen** auf einer **Vielzahl an Untergründen**.
- Für **faszinierende Akzente** in der Wohnraumgestaltung.
- Ideal für den **Wohnbereich, Flure, Treppenhäuser, Bäder** (nicht Spritzwasserbereich).
- Für **Wand** und **Decke**.
- Einsatzbereich **innen**.

### Produkteigenschaften:

- **Mineralischer** und **gebrauchsfertiger Dekorputz**.
- **Sehr emissionsarm**, bestätigt durch **EMICODE EC1-Plus**.
- **Atmungsaktives** und **wasserdampfdurchlässiges Produkt**.
- **Knauf EASYPUTZ** ist **lösemittelfrei**, **emissionsarm** und **VOC - konform**.
- **Lange Zeit zum Gestalten** – Je nach Bedingungen und Körnung bis zu **ca. 20 Minuten**.
- **Über 50%-iger Marmoranteil**, für edle und strahlend weiße Wandflächen und helles Wohnambiente.
- **Ideal für Deckenanwendungen**, anstelle aufwendiger Tapezierarbeiten.
- **Ideal aufzubringen** mit der **Knauf Auftragswalze für EASYPUTZ**.
- **Strukturieren** mit **Knauf Finishwalze** bzw. **Knauf Finishpinsel**.
- **Einfärbbar** mit den **Knauf Compact-Colors**.
- Erhältlich als edler **Putz** mit **0,2 mm, 0,5 mm** und mit **1 mm Körnung**.
- Die **Körnungen 0,5 mm** und **1 mm eignen sich auch zum Sprühen** mit dem Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E.
- **Erfüllt** die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 15824**.

## Technische Daten:

## Anwendungstechnische Daten

|                                              |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindemittel-System:                          | Mineralisch                                                                                                               |
| Einsatzbereich:                              | Innen                                                                                                                     |
|                                              | Wand und Decke                                                                                                            |
| Verarbeitungstemperatur:                     | Nicht unter + 5 °C und über +25 °C verarbeiten                                                                            |
| <u>Verbrauch pro m<sup>2</sup>:</u>          |                                                                                                                           |
| 0,2 mm:                                      | Ca. 350 – 450 g/m <sup>2</sup>                                                                                            |
| 0,5 mm:                                      | Ca. 500 – 650 g/m <sup>2</sup>                                                                                            |
| 1 mm:                                        | Ca. 950 g/m <sup>2</sup>                                                                                                  |
| <u>Reichweite</u>                            | <u>10 kg</u> <u>20 kg</u>                                                                                                 |
| 0,2 mm:                                      | - Ca. 44 – 57 m <sup>2</sup>                                                                                              |
| 0,5 mm:                                      | 15 – 20 m <sup>2</sup> Ca. 30 – 40 m <sup>2</sup>                                                                         |
| 1 mm:                                        | 10 m <sup>2</sup> Ca. 20 m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Anmischverhältnis:                           | Gebrauchsfertige Mischung, kann ggf. mit max. 250 ml Wasser (bei 10 kg) bzw. 500 ml Wasser (bei 20 kg) eingestellt werden |
| Offene Zeit*:                                | Zwischen 10 und 20 Minuten, je nach Körnung                                                                               |
| Trocknungszeit*:                             | Handtrocken nach ca. 3 Stunden.<br>Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden                                                    |
| Farbe im getrockneten Zustand:               | Schneeweiß, matt, RAL: ca. 9016                                                                                           |
| Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):       | - 20 °C bis + 80 °C                                                                                                       |
| Wasserdampfdurchlässigkeit <i>EasyPutz</i> : | V1: Sehr diffusionsoffen<br><i>sd-Wert Sperrgrund + EasyPutz zusammen &lt; 0,14 m</i>                                     |
| Wärmeleitfähigkeit:                          | 0,5 W/(m·K)                                                                                                               |

*\*Richtwerte bei +23 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit*

## Materialtechnische Daten

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialbasis:           | Fertigputz aus Calciumaluminatsulfat, Polymer Kunstharzdispersion, Kalksteinmehl, Titandioxid, Marmorkörnung und Methylcellulose. |
| Lagerfähigkeit:          | Beste Produkteigenschaften garantiert für mindestens 18 Monate.                                                                   |
| Lagerbedingungen:        | Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.                                          |
| Ident.-Nummer/ EAN-Code: | <b>Knauf EASYPUTZ</b>                                                                                                             |
|                          | 20 kg 0,2 mm 883090 / 4006379148004                                                                                               |
|                          | 10 kg 0,5 mm 89133 / 4006379067633                                                                                                |
|                          | 20 kg 0,5 mm 791028 / 4006379143597                                                                                               |
|                          | 10 kg 1 mm 89134 / 4006379067657                                                                                                  |
|                          | 20 kg 1 mm 791026 / 4006379143573                                                                                                 |

## Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

### Sicherheitshinweise:

P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

VOC-Gehalt: < 0,03 % (< 1 g/L).

### Untergrund:

Der Untergrund muss glatt, ebenflächig, tragfähig, wasserfest, trocken, fest, sauber staub- und trennmittelfrei sein.

Vor dem Auftragen ist sicherzustellen, dass der Untergrund eine gewisse Oberflächenqualität aufweist. Für *EasyPutz* 0,5 mm und 1,0 mm ist eine Oberflächenqualität von mindestens Q2 notwendig. Bei *EasyPutz* 0,2 mm ist aufgrund der feineren Körnung eine Oberflächenqualität von Q3 erforderlich.

Der *Knauf EASYPUTZ* kann auf folgenden Untergründen verwendet werden: Beton, Zementputze, Kalk-Zement-Putze, Gipsputze, Gips- und Gipsfaserplatten, festsitzende Tapeten und Farbanstriche, o.ä.

Nicht haftende Tapeten müssen entfernt und der Untergrund mit *Knauf Sperrgrund* behandelt werden.

Wasserfeste Anstriche müssen angeraut, entstaubt und mit *Knauf Sperrgrund* grundiert werden. Bei unebenen Untergründen ist ein Unterputz nach DIN V 18550 (z.B. *Knauf Rotband Haftputz*) erforderlich.

Angrenzende Bereiche können durch das Abkleben mit z.B. Folie geschützt werden.

### Grundieren:

Vor der Anwendung ist bei allen Untergründen ein Voranstrich mit dem gebrauchsfertigen *Knauf Sperrgrund* erforderlich. Den Sperrgrund gleichmäßig auf der gesamten Fläche auftragen.

Auf stark vergilbten Untergründen, Altuntergründen (insbesondere nach dem Entfernen von Tapeten oder Kleisterresten) sowie solchen, die mit Nikotin, Ruß oder Gilbstoffen belastet sind, muss der *Knauf Sperrgrund* zweimal aufgetragen werden. Dabei empfiehlt es sich, den Sperrgrund kreuzweise aufzutragen und zwischen den beiden Anstrichen eine Trocknungszeit von ca. 6 Stunden einzuhalten.

Wichtig: Bei stark saugenden, leicht kreidenden oder sandenden Untergründen empfiehlt es sich, vorab einen Tiefengrund aufzutragen. Dieser verfestigt den Untergrund und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten.

### Anmischen:

Nachdem die Grundierung vollständig getrocknet ist, muss der *Knauf EASYPUTZ* vor der Verwendung gründlich mit einem elektrischen Rührquirl (z.B. Collomix LX 70 S) aufgerührt werden. Dadurch erreicht der *Knauf EASYPUTZ* seine optimalen Verarbeitungseigenschaften.

Die Verarbeitungskonsistenz kann bei Bedarf mit maximal 250 ml Wasser (bei einer Menge von 10 kg) bzw. 500 ml Wasser (bei einer Menge von 20 kg) eingestellt werden.

### Optionales Einfärben mit *Knauf Compact-Color*:

Der *Knauf EASYPUTZ* kann mit den *Knauf Compact Colors* eingefärbt werden. Dazu den *Knauf EASYPUTZ* erst kurz mit einem elektrischen Rührquirl (z.B. Collomix LX 70 S) aufrühren und anschließend die *Knauf Compact-Color*, je nach gewünschter Farbtintensität, zugeben und so lange einrühren, bis keine bunten Schlieren mehr erkennbar sind. Sie können je nach Bedarf beliebig viel Farbe hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass zum Erzielen des gewünschten Mustertons (basierend auf 10 kg *EASYPUTZ*) bei 20 kg die doppelte Menge an Farbpulver benötigt wird.

Compact-Color nicht aufteilen! Jeweils volle Verpackungseinheit pro Putzgebinde verwenden.

Anschließend den eingefärbten Putz in einen zweiten, sauberen Eimer umtopfen und nochmals gut aufrühren. Dies gewährleistet eine homogene und gleichmäßige Farbgebung.

### Verarbeiten mit *EASYPUTZ* - Werkzeug:

Rollen Sie den *Knauf EASYPUTZ* auf den getrockneten *Knauf Sperrgrund* großzügig und kreuzweise mit der *Knauf Auftragswalze* auf. Es empfiehlt sich abschnittsweise zu arbeiten.

Bearbeitungszeit nach dem Auftragen beträgt je nach Körnung 10–20 Minuten (0,5 mm und 1,0 mm) bzw. ca. 10 Minuten (0,2 mm) und ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund.

Die individuelle Gestaltung der Oberfläche kann z.B. mit der *Knauf Finishwalze* oder dem *Knauf-Finishpinsel* innerhalb der Bearbeitungszeit vorgenommen werden.

Die *Knauf Finishwalze* sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Körnung und verhindert die Bildung von Nestern. Mit dem *Knauf Finishpinsel* lassen sich nach Belieben individuelle Wischstrukturen erzielen.

## Verarbeiten des EASYPUTZ mit Bosch Sprühgeräten:



*Knauf EASYPUTZ 0,5 mm und 1 mm* lassen sich auch mit Hilfe des Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E schnell und einfach auftragen.

Dazu das Farbsprühgerät nach Herstellerangaben zusammenbauen. Angrenzende Wand-, Boden-, und Deckenflächen ggfs. ausreichend abdecken.

Der *Knauf EASYPUTZ* kann nach Belieben mit *Knauf Compact Color*, gemäß den Herstellerangaben, eingefärbt und mit max. 2 % (10 kg Eimer) bzw. 5 % (20 kg Eimer) Wasser verdünnt werden.

Anleitung: Weiße Düse verwenden – Stellrad für die Sprühmaterialmenge auf 4 sowie Luftmengenregulierung auf „Wand“-Symbol stellen – lossprühen.

Den *EASYPUTZ* im Kreuzgang aufsprühen, zuerst von oben nach unten und anschließend von links nach rechts. Eine weitere Strukturierung ist mit *Knauf Finishpinsel* oder *Knauf Finishwalze* ist nach dem Fertigstellen der Wandfläche nicht notwendig. Geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

Die Verarbeitung mit dem Bosch Feinsprühsystem PFS 5000 E wird beim *Knauf EASYPUTZ 0,2 mm* nicht empfohlen.

## Ergänzende Hinweise:

- Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen können die offene (strukturierbare) Zeit verkürzen.
- Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
- Um in Farbton und Struktur gleichmäßige Flächen zu erzielen, möglichst Material mit gleicher Chargennummer verwenden.
- Bei größeren Flächen stets ausreichend Material für eine gesamte Wandfläche anmischen.
- *Knauf EASYPUTZ* erhält erst im Laufe der Trocknung seine strahlend weiße Farbe.
- Zu *Knauf EASYPUTZ* dürfen keine anderen Materialien außer *Knauf Compact – Color* gemischt werden.
- Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, sollten geöffnete Gebinde möglichst vollständig verarbeitet werden. Bei Arbeitspausen Gebinde gut verschließen. Es wird empfohlen, angebrochene Gebinde innerhalb von 14 Tagen zu verarbeiten.
- Aufgrund ihrer strukturerhaltenden und hochdeckenden Eigenschaften eignet sich die *Knauf EASYFRESH Renovierfarbe* ideal zum Überstreichen des *Knauf EASYPUTZ*.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen zum Strukturieren sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf.de/diy.de](http://www.knauf.de/diy.de) erhältlich.

## Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG

Postfach 10  
D-97343 Iphofen

## Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323/31-1647

Internet: [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy)

E-Mail: [info-bauprodukte@knauf.com](mailto:info-bauprodukte@knauf.com)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, August 2026