



LECOVER UNIVERSAL

Produktbeschreibung

Material

LECOVER Universal ist ein Spezialglasvlies.

Verwendungszweck

Durch einfaches Tapezieren von LECOVER Universal können leichte bis mittlere Glasgewebestrukturen und Putze in einem Arbeitsgang abgedeckt und die Wand komplett geglättet werden. Besonders geeignet für den Objektbereich, da aufwendiges Spachteln entfällt und zeiteffizient gearbeitet werden kann.

Eigenschaften

- deckt leichte bis mittlere Strukturen (bis 3 mm) in einem Arbeitsgang ab
- schnell zur glatten Wand:
 - kein Spachteln
 - kein Schleifen
 - kein Staub
 - kein Lärm
 - bis zu 75 % Zeitersparnis
- rissüberbrückend
- idealer Tapezieruntergrund und Anstrichträger

Zertifizierungen & Nachweise

- CE-Konformität gemäß DIN EN 15102
- Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1
- Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) 0,02 m gemäß DIN EN 12572
- Emissionsklasse A (VOC)
- frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

Rollenmaße & Verpackung

Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt
66000 060	1,00 x 25,00 m	375 g/m ²	8 Rollen	32 Rollen

09/2026



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LECOVER UNIVERSAL

Verarbeitungsempfehlungen

Warenprüfung

Material vor der Verarbeitung prüfen und nur Ware mit gleicher Anfertigungsnummer verarbeiten. Reklamationen nach der Verarbeitung können in der Regel nicht berücksichtigt werden - berechnigte Anliegen prüfen wir im Einzelfall.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln. Bei nichtsaugenden bzw. abgesperrten Untergründen ist ein Haftbrückenanstrich mit einer Haftgrundierung notwendig. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es sich bei dem abzudeckenden Untergrund um ein mit Latexfarbe beschichtetes Glas-gewebe handelt. Die Verklebung von LECOVER erfolgt nach Trocknung der Haftgrundierung.

Kleister

Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG
Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG

Verarbeitung

Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.

Anstrich

Nach der Trocknung, mit beliebiger Tapete übertapezieren oder je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Weitere Informationen



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)