

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.2k-pro.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

2K PRO

2K Klarlack matt 400 ml

Art. Nr. 351853



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Universell einsetzbarer Zweikomponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung der Decklackierung. Für Untergründe und Lackierobjekte aller Art. Ideal für dekorative Lackierungen sowie Reparatur- und Neulackierungen innen und außen.

Eigenschaften

- Hochwertige Zweikomponenten-Beschichtung
- Höchste Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Sehr glatter Verlauf
- Langfristige Versiegelung der Decklackierung ohne Farbtonabweichungen
- Auch für größere Flächen geeignet

Materialbasis

Zweikomponenten Polyurethan System
Härter: vorreagierte aliphatische Polyisocyanate

Farbton

farblos

Glanzgrad

matt

VOC-Wert (EU)

15+ / -3 Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel
648 g/l

Untergrund


Lösemittel- und wasserverdünnbare Lacksysteme
(Angaben des Herstellers zur Überlackierbarkeit
beachten), nach Herstellerangaben getrocknete
Altlackierungen (gereinigt und geschliffen).

Alle gängigen Hölzer (gereinigt und geschliffen). Für ein
optimales Ergebnis kann ein Zwischenschliff nötig sein.

Der Untergrund muss fett- und staubfrei sein.


Verarbeitung

Schutzmaßnahmen




Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Atenschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille)
Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Schütteln



Dose vor dem Auslösen 2 Minuten gründlich
schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an
gerechnet.

Aktivierungsknopf




Weißen Aktivierungsknopf aus der Kappe entnehmen.
Dose um 180° drehen und den Aktivierungsknopf auf den
Stift im Dosenboden aufsetzen.

Aktivieren



Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund
stellen. Weißen Aktivierungsknopf mit dem Handballen
bis zum Anschlag drücken.

Schütteln




Dose nach dem Auslösen erneut 2 Minuten gründlich
schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an
gerechnet.

Sprühsicherung




Entfernen Sie die Sprühsicherung indem Sie zuerst den
Sprühkopf abnehmen. Führen Sie einen Schraubenzieher
zwischen Lasche und Sicherungsring ein. Hebeln Sie mit
einer Abwärtsbewegung die Sicherung sanft heraus.

Probesprühen-Farbtönen prüfen




Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen,
- Verträglichkeit zum jeweiligen Untergrund sowie Farbton prüfen.

Spritzabstand




15 cm - 25 cm

Spritzgänge




ca. 1 - 2 Spritzgänge
(Trockenfilmschichtdicke ca. 40 µm)

Ablüftzeiten




Zwischenablüftzeit (Wartezeit zwischen den jeweiligen Spritzgängen): ca. 10 - 15 Minuten

Verarbeitungsbedingungen




Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 50 %.

Verbrauch-Ergiebigkeit



ca. 0,5 - 0,75 m² bei 2 Spritzgängen

Trocknung




staubtrocken: ca. 20 Minuten

griffest: 2 Stunden

Die Trockenzeiten sind abhängig von Temperatur und Schichtdickenauftrag.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die o.g. Verarbeitungsbedingungen. Die Bestimmung der Trockengrade erfolgte nach DIN 53150.

Verarbeitungszeit




Nach der Aktivierung ca. 24 Stunden bei 20° C Raumtemperatur. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten, niedrigere Temperaturen zu einer längeren Verarbeitungszeit.

Nach Ablauf der Verarbeitungszeit ist eine einwandfreie Qualität der erzeugten Beschichtung nicht mehr

gewährleistet, da in der Dose ab der Aktivierung eine chemische Reaktion abläuft.

Das Produkt darf nach Ablauf der Verarbeitungszeit nicht mehr eingesetzt werden.

Arbeitsende



Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen.


Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise



Dose nicht mechanisch beanspruchen.

Lagerstabilität



36 Monate (nicht aktiviert)

Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %.

Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Entsorgung



Die restentleerten Spraydosen sind als Wertstoff zu entsorgen. Dosen mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Kennzeichnung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.