

PRECIT TOIT ÉTANCHE

Convient parfaitement aux réparations et étanchéifications des toitures

Pour l'extérieur

> imperméable > convient au bitume > très adhérent même sur matériaux humides > résistance au vieillissement et aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau d'étanchéité plasto-élastique à base de bitume élastomère. Pour des mouvements de 10 % max. Haute résistance aux liquides. Égalise les irrégularités grâce à sa consistance pâteuse.

APPLICATIONS

Réparation de fissures dans les toits plats avec étanchéifications en bitume, étanchéification de raccords de tuile, réparation de trous dans les tuiles en zinc et les tuyaux de descente. Utilisable comme colle pour la fixation de matériel d'isolation (polyrèthane, polystyrène) et de carton bitumé.

DONNÉES DU PRODUIT

Coloris : Noir
Emballage : Cartouche 300 ml
Durée de stockage : 12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais (résistant au gel), à des températures de +5° C à +25° C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Base: Élastomère bitumineux
Composant : Bitume élastomère
Consistance : Pâte solide
Système de polymérisation : Séchage physique
2Pelliculation : Surfaces sèches au bout de 20 minutes env.
Densité : 1,10 g/ml
Résistance à la température : De -35 °C à +130 °C
Température de mise en œuvre : De 1 °C à +30 °C
Rétrécissement : Env. 11 %
Déformation maximale : - 10 %

* Ces valeurs peuvent différer en fonction des facteurs externes tels que la température, l'humidité et le type de substrat.

MODE D'EMPLOI

Application : pistolet manuel ou pneumatique. Couper la buse en biseau en fonction de la largeur de joint nécessaire. Si nécessaire, avant pelliculation (20 minutes env.), à l'aide d'eau faiblement savonneuse, lisser le matériau d'étanchéité.

Possibilité de réparation : Avec les mêmes matériaux

Milieu de traitement : De +5 °C à +35 °C

Supports : Supports classiques en toiture tels que béton, membranes d'étanchéité, tôles en zinc, etc.

Traitement préalable du support : Les surfaces adhésives doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse mais peuvent être humides. Il est conseillé de faire un test d'adhérence / de tolérance sur tout support.

Produit de nettoyage : Térébenthine, immédiatement après utilisation.

Renouvellement de joint : Retirer minutieusement le matériau d'étanchéité polymérisé, puis retravailler avec Precit Toit étanche.

REMARQUES

Ne peut pas être peint. Precit Toit étanche ne doit pas être utilisé sur du marbre ou de la pierre naturelle.

MESURES DE SÉCURITÉ

Observer l'hygiène de travail usuelle. Le contact avec la peau sensible peut provoquer une légère irritation. Conserver hors de la portée des enfants. Les informations spécifiques au produit concernant la composition, le maniement, le nettoyage, les mesures nécessaires et l'élimination du produit sont fournies dans la fiche de données de sécurité et sur les indications mentionnées sur la cartouche.

REMARQUE : Les informations précédentes ainsi que nos conseils d'utilisation verbaux, écrits et basés sur des tests réalisés sont apportés en toute bonne âme et conscience et n'ont valeur qu'à titre indicatif uniquement, également au regard des droits de protection de tiers. Nos conseils n'exemptent pas d'un propre contrôle de nos indications et de nos produits concernant leur aptitude aux procédés et résultats visés. L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits ainsi que les produits fabriqués sur la base de nos conseils d'utilisation ont lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est réalisée conformément à nos conditions générales de vente et de livraison.