

# REIBEPUTZ AUSSEN

matt / weiss



**Hoch witterungsbeständiger Dispersionsputz für außen**

## Produktbeschreibung

### PRODUKTVORTEILE

- Körnung 2,5 mm
- hoch witterungsbeständig
- gebrauchsfertig

### ANWENDUNGSBEREICH

Gebrauchsfertiger Putz für dekorative Fassadenbeschichtungen im Außenbereich. Geeignet für alle Außenputze, Beton und tragfähige, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis etc. Ergibt dekorative, ausdrucksvolle Reibeputzstrukturen.

### ARTIKEL

Artikelnummer	Farbtonbezeichnung	Gebindegröße / Verkaufseinheit
10476082	weiss, matt	15KG
10476081	weiss, matt	25KG

### MATERIALBASIS

Kunststoffdispersion

## Untergrundvorbereitung

### VORBEREITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, eben, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein.

Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.  
Kreidende Oberflächen restlos abwaschen.  
Neue Zement- oder Kalkzement-Unterputze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.  
Flächen sorgfältig säubern und entstauben.  
Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen!

## Verarbeitung

### TIPPS FÜR EINEN SCHÖNEN ANSTRICH

Achten Sie auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung.  
Kleben Sie alles, was Sie vor Verschmutzungen schützen möchten, gut ab.

### VERDÜNNUNGSMITTEL

Wasser.

### ABTÖNEN

Abtönbar mit HORNBACH VOLLTON- UND ABTÖNFARBE oder am HORNBACH Farbmischcenter.

### WERKZEUGE

Edelstahl-Glättkelle, Kunststoff-Glättkelle, nur rostfreie Werkzeuge verwenden.

### BESCHICHTUNGSaufbau

Kritische und stark saugende Untergründe mit MODULAN 2101 Hydrosol-Tiefgrund grundieren.  
Für eine perfekte Haftung die Untergründe mit MODULAN 2401 Putzgrund vorstreichen, möglichst im gleichen Farbton wie der Putz.  
Bitte beachten: Auf Flächen mit langanhaltender Feuchtebelastung (abhängig von Standort und Konstruktion sowie an wärmedämmten Fassaden) besteht ein Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko.  
Für diese Flächen empfehlen wir, MODULAN 5501 Reibeputz Außen mit Fassadenschutz-Zusatz einzusetzen.  
Gebindeinhalt mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren.  
Falls erforderlich mit Wasser auf Verarbeitungskonsistenz verdünnen.  
Mit der Edelstahl-Glättkelle auf Kornstärke aufziehen und mit der Kunststoff-Glättkelle wahlweise durch kreisende/ senkrechte/ waagerechte Bewegungen strukturieren.  
Zusammenhängende Flächen zügig und ohne Pause in einem Arbeitsgang bearbeiten, um Ansätze zu vermeiden (nass-in-nass).  
Während der Verarbeitung die Werkzeuge ab und zu reinigen.  
Die Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen, wie direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Regen, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit, ist zu vermeiden.  
Die Fläche ist während der Trocknung vor zu schneller Trocknung, Frost und Regen zu schützen.  
Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!  
Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde des gleichen Farbtons auf gleiche Materialfertigungsnummern achten.  
Die Gebinde miteinander durchmischen, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

### TROCKNUNG

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % durchgetrocknet und regenfest nach 3 - 5 Tagen. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

## REINIGUNG DER WERKZEUGE

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## VERBRAUCH

1 kg reicht für 0,3 - 0,4 m<sup>2</sup> bei einmaligem Auftrag je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

## Produkthinweise

## SICHERHEITSHINWEISE / ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

## VOC HINWEIS/RICHTLINIE 2004/42/EG

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 5 g/l. Für Fassadenputze existiert kein EU-Grenzwert.

## GISCODE

BSW20

## SERVICERUFNUMMER FÜR ALLERGIKER

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

## ALLGEMEINE HINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

## LAGERUNG

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

## ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben.

---

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.