

FICHE TECHNIQUE

Sable de remplissage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- très perméable à l'eau
- respectueux de l'environnement
- résistant au gel
- sans sel
- stable à la filtration
- pré-compactable
- convient aux pavés et plaques céramiques
- aucune efflorescence

CHAMP D'APPLICATION

La plupart des erreurs se produisent si AUCUN matériau de litère suffisamment stable pour être filtré n'est utilisé. Dans le cas de gravillons à forte teneur en vides, par exemple 2 - 5 mm / 4 - 8 mm etc., le matériau de joint d'une granulométrie de 0 - 1 mm / 0 - 2 mm s'écoulerait dans les vides en raison du mouvement dans la chaussée et endommagerait complètement la structure. Le sable de remplissage Flairstone 0,5 - 5 mm est spécialement conçu pour ces exigences et pour le matériau de jointoiement et de couche de base mentionné ci-dessus !

Il est important que le matériau de remplissage permette d'enfoncer correctement la pierre en place et qu'il soit d'une perméabilité à l'eau suffisante (en état compacté également).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Base matérielle	Mélange de gravillons de pierre dure et de sable de quartz lavé
Granulométrie	0,5 – 5 mm
Identification	aucune / inoffensive
consommation	3 cm minimum, 5 cm maximum d'hauteur d'installation
Stockage	garder au sec
Durée de conservation	aucune limitation
Formulaire de livraison	Conteneur en PE de 25 kg N° d'article 6649361 BigBag 1to. (0,77m³) N° d'article 10248910



UTILISATION

Le sable d'assise de 0,5 à 5 mm est réparti sur la couche de base en une épaisseur uniforme, puis retiré. Un léger arrosage du sable de remplissage empêche la séparation des éléments fins et grossiers. Ensuite, les tuyaux façonnés - appelés jauges - doivent être posés exactement sur le sol dans la pente prévue et sur ceux-ci, le sable d'assise Flairstone 0,5 - 5 mm est lissé au profil correct avec la planche de nivellement. La hauteur de construction du matériel de literie doit être d'au moins 3, maximum 5 cm.

REFERENCE GENERALE

Lors de la pose de surfaces pavées, veuillez respecter les instructions générales de pose selon la technique de construction. Chaque surface pavée doit être installée ou traitée avec une pente minimale de 2 %. La surface pavée finie doit être protégée de la contamination et des éventuels résidus de terre après le jointoiement. De légères différences de couleur peuvent se produire dans de très rares cas, en raison d'une extraction naturelle dans le processus de production et de lots de production divergents.

FLAIR  **STONE**

