








# Felgen-Spray

Der abriebfeste Nitrokombinationslack mit besonders hoher Deckfähigkeit ist widerstandsfähig, auf Dauer waschstraßenbeständig und bietet der Felge Langzeitschutz vor Steinschlag und Streusalz. Mit Auto-K Felgen-Sprays lassen sich Felgen ohne großen Zeitaufwand verschönern und gegen Korrosion schützen. Besonders auch zum Schutz von Aluminiumfelgen geeignet.

## Farben

			
	kristallsilber	titansilber	gold
150 ml	033 037		033 038
400 ml	233 037	233 045	233 038
500 ml	633 037		633 038
9 ml	433 037		

		
	weiß	Schutz-Klarlack
150 ml		033 053
400 ml		233 053
500 ml	633 046	633 053
9 ml		



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Lackierung von Auto-Felgen

### Produktvorteile:

- besonders hohes Deckvermögen
- widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc.
- abriebfest
- waschstraßenbeständig

### Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationslacke

### Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 50-60 µm

### Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 10 -15 Min.
- griffest: nach 2 - 3 Stunden
- durchgetrocknet: nach 12 Stunden

### **Überlackierbar:**

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt

### **Lackieraufbau:**

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel
- 3. Auto-K Felgenspray

### **Hinweis:**

- Felgenklarlack auf die gereinigte Felge sprühen
- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann.

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 19.6.2019