



Zink-Alu-Spray

Das Auto-K Zink-Alu-Spray ist besonders geeignet als Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen, zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen und zum Beschichten von Innenblechkanten beim Punktschweißen. Das Produkt ist anwendbar an Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörpern, Geländern, Leitplanken usw.

Farben



silbergrau

400 ml 233 057



Eigenschaften

Anwendung:

- Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen
- Zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen
- Zum Beschichten von Innenblechkanten beim Punktschweißen
- Anwendbar für Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörper, Geländer, Leitplanken usw.

Produktvorteile:

- schnell trocknend, sehr ergiebig
- gute Chemikalienbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Acrylharze

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 30-40 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet nach 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: nach ca. 10 Min.
- mit allen Auto-K-Lacken: hier ist zunächst auf einem Versuchsstück zu prüfen, ob die Zink-Alu-Schicht mit dem gewünschten Decklack überlackiert werden kann.

Lackieraufbau:

- Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 22.6.2019