# Technisches Merkblatt

## HORNBACH Lasure à base de solvants

- ✓ **protection contre l'humidité et les UV**
- ✓ **protège la lasure contre les mousses et l'infestation de champignons**
- ✓ **respire activement**

### Propriétés

Lasure pour bois liquide, résistante aux intempéries à couche mince et à base de solvants avec protection du fi lm intégrée pour des éléments de construction sans limite de tolérances ou dans la limite des tolérances de dimensions prescrites à l'extérieur. La lasure est protégée par des agents biocides contre l'infestation de champignons, de moisissures et d'algues. La lasure assure une protection longue durée contre les conditions météorologiques. La lasure pénètre profondément dans le bois et combine les avantages d'une sous-couche, d'une imprégnation et d'une lasure en un produit. Le produit se caractérise par une protection UV intégrée et conserve la capacité de diffusion naturelle du bois. En cas de bois résineux sensibles au bleuissement nous recommandons de prétraiter le bois avec la sous-couche de protection du bois 2en1 HORNBACH.

*Jusqu'à 5 ans de protection longue durée en combinaison avec la sous-couche de protection du bois 2en1 HORNBACH : en fonction de la construction, de la sollicitation, des intempéries, du support et de la pigmentation de la couche. Il convient de respecter les règles fondamentales de la protection du bois de construction. La couche doit être appliquée conformément aux instructions décrites ci-dessous en une épaisseur de couche uniforme et suffi sante sur le support correctement prétraité et apprêté. En présence de surfaces très sollicitées par l'humidité et les intempéries, il faut s'attendre à ce que la durabilité soit raccourcie.

### Domaine d'utilisation

Idéale pour : Eléments de construction sans limite de tolérances ou dans la limite des tolérances de dimensions prescrites à l'extérieur comme p. ex. les façades en bois, les abris d'auto, les avant-toits, les stores en bois, les clôtures de jardin, les cabanes de jardin.

### Teintes

Ce produit est disponible en différentes teintes.

### Glanzgrad

Satinée

### Composants

White spirit sans solvants aromatiques, résine alkyde, silicates, pigments anorganiques, eau, additifs.

### Résistance à la lumière

Très bonne.

### Résistance aux intempéries

Très bonne.

### Consommation

1 L suffi t pour environ 14 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

### Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures. Sèche de part en part au bout d'environ 24 heures. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

### Outils

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

# Technisches Merkblatt

Pinceau à poils naturels. La lasure n'est pas appropriée pour l'application au pistolet ou au pulvérisateur.

## Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi au nettoyant à pinceaux ou au diluant universel.

## Mise en oeuvre

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, de graisse et de cire et stable. L'humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 15 %. Laver les bois très résineux et contenant des résidus gras au diluant universel. Retirer les vieilles couches qui s'écaillent. Polir les vieilles couches abîmées par les intempéries jusqu'à faire réapparaître le bois sain. Poncer les anciennes couches intactes. Lors du ponçage porter un masque de protection respiratoire ! Nettoyer et dépoussiérer les surfaces soigneusement. Prétraiter le bois brut et traité sous pression à l'extérieur avec la sous-couche de protection du bois 2en1 HORNBACH pour assurer une protection suffi sante contre le bleuissement. Bien mélanger avant l'emploi. Pour une reproduction exacte du coloris, appliquer deux couches de la lasure à base de solvants HORNBACH sur les surfaces préparées dans le sens des veinures. Appliquer 3 couches sur les surfaces très exposées aux intempéries. Conseil : Inspectez régulièrement les surfaces et réparez immédiatement les petites zones endommagées de la couche de peinture. À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures. Sèche de part en part au bout d'environ 24 heures. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage. Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! En cas d'utilisation de plusieurs bidons d'une même teinte, s'assurer que les numéros de fabrication soient identiques pour éviter d'éventuelles différences de couleurs.

## Consignes de sécurité

**Composants dangereux :** 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés.

**Informations supplémentaires :**
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

La teneur en COV de ce produit est de 400 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 400 g/l max. (catégorie

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

A/e à partir de 2010).

**Ce produit n'est pas considéré comme un produit biocide selon la directive (UE) 528/2012, car les agents biocides contenus produisent une protection interne du fi lm de peinture. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit !**

Agents fongicides : diuron (ISO), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle.

Conseil pour les personnes allergiques au+41 41 9296262. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P405 Garder sous clef. P235 Tenir au frais.

## Stockage

Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre tout renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Entreposer les récipients à un endroit frais mais pas exposé au gel ! Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais. À consommer de préférence avant le : voir la date de péremption.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.