Informations techniques

Alpina Finest Colours

Peinture murale mat Noble pour intérieur

Pigments de premier choix pour une intensité de couleur impressionnante

NR.1 FARBEN-MARKE* Markenbekanntheit Deutschland

*Quelle: Studie Kantar 2020, vormals TNS Infratest – Markenbekanntheit von Farben in Deutschland

MIT ORIGINAL Alpina Deckkraft

Alpina Farbkraft

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz102

FREI VON SANS | SENZA Löse- und Konservierungsmitteln

Solvants ni conservateurs
Solventi e conservanti

Description du produit

Usage :

Les peintures Alpina Finest Colours sont idéales pour les travaux de nouvelles peintures et de rénovation, par ex. sur les murs et les plafonds lisses (maçonnerie, enduits), les papiers ingrain ou les papiers peints structurés, les placoplâtres et les dalles de plafond revêtus d'une couche primaire ainsi que sur les anciennes peintures à dispersion.

Propriétés :

Peinture murale mat noble pour intérieur. Pigments colorants de premier choix pour une intensité de couleur impressionnante. Avec le pouvoir couvrant et colorant Alpina d'origine pour des résultats de peinture parfaits. Très bonne stabilité de la couleur, surface uniforme et résistante, peinture facile à travailler, qui ne coule pas, peu odorante, respirante et très rentable.

Résistance à l'abrasion humide classe 3 selon la norme DIN EN 13300, résiste au lavage selon la norme DIN 53778.

Déclaration produit conformément à VdL-RL01 :

Composants : Résine polyacrylate, silicate alcalin, dioxyde de titane, pigments de couleur, carbonate de calcium, silicates, eau, additifs.

Autres renseignements :

Ligne directe Alpina :
00 41 (0) 800/66 44 00 (appel gratuit depuis un poste fixe suisse).

Liant :

Dispersion synthétique conformément à la norme
DIN 55 945

Teintes disponibles :

32 nuances.

Degré de brillance :

Mat.

Mentions de danger/Conseils de prudence :

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards. Utiliser filtre combiné A2/P2. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. Entreposer les récipients au frais mais à l'abri du gel. Veiller à bien refermer les récipients déjà entamés. Sécuriser les récipients pour le transport. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

Valeur limite de l'UE pour la teneur en COV

de ce produit (cat. A/a) :
30 g/L (2010). Ce produit contient < 1 g/L de COV.

Code produit peintures et vernis :

BSW10

Conservation :

Stocker au frais mais à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Mise au rebut :

Ne recycler que des récipients complètement vides. Donner les restes de peinture liquides au point de collecte pour vieilles peintures et vielles laques, mettre au rebut les restes de matériaux séchés comme déchets de chantier et de construction ou comme déchets urbains ou ménagers. Code déchet : EWC 08 01 12.



Conditionnement: 2,5 litre

Application:

Supports adaptés et leur traitement préalable

Système de couches :

Les peintures Alpina Finest Colours couvrent dans la plupart des cas en une seule couche et peuvent être utilisées non diluées. Apprêter les supports très absorbants avec une couche de fond « Alpina Tiefgrund ». Il peut être nécessaire d'appliquer une sous-couche préalable sur les supports à forts contrastes. Pour une préparation optimale, diluer la peinture Alpinaweiss à 10 % avec la peinture pour couche de fond Tiefgrund.

Procédé d'application :

Bien remuer la peinture Alpina Finest Colours avant utilisation. Pour obtenir les meilleurs résultats de peinture, utiliser un rouleau à poils courts de qualité. Pour l'application au rouleau, transvaser la peinture Alpina Finest Colours dans un bac de peinture propre ou dans un seau de peinture vide et utiliser une grille d'essorage. Si plusieurs pots de la même teinte doivent être utilisés pour une surface continue et sans séparations, il est conseillé de mélanger les pots avant l'application. La peinture Alpina Finest Colours convient également à une application au pulvérisateur. Se conformer pour cela aux indications du fabricant de l'appareil.

Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Consommation :

Env. 80–130 ml/m² par opération sur un support lisse. Plus si la surface est irrégulière.

Le support doit être sec, propre et porteur.

Limite inférieure de température lors de l'application :

+5° C pour le support et l'air ambiant.

Temps de séchage :

À +20° C avec une humidité relative de l'air de 65 %, sec en surface et recouvrable après 4 à 6 heures. Sec après 12 heures. Si les températures sont plus basses et l'humidité de l'air plus élevée, les temps indiqués doivent être revus à la hausse.

Les supports doivent être secs et exempts de résidus et de toutes substances séparatrices.

Enduits minéraux :

Apprêter les enduits stables, peu absorbants et les enduits à larges pores, sableux et absorbants avec une couche de fond Alpina Tiefgrund LF.

Plaques en placoplâtre :

Poncer pour éliminer les excès d'enduit. Sous-couche « Alpina Tiefgrund LF ».

Maçonneries en briques et en grès :

Sous-couche Alpina Tiefgrund LF.

Anciennes peintures saines ou revêtements d'enduit de résine synthétique :

Application directe sur les revêtements mats, non absorbants.

Poncer les anciennes peintures brillantes.

Revêtements non sains :

Enlever mécaniquement toute ancienne peinture ou revêtement d'enduit de résine synthétique non sain par grattage, raclage, brossage ou ponçage et dépoussiérer soigneusement.

Papiers peints ingrain, à relief ou gaufrés :

Recouvrir sans traitement préalable. Papiers peints non adhérents : enlever totalement. Éliminer par lavage tout résidu de colle et de papier et appliquer une sous-couche Alpina Tiefgrund LF.

Surfaces touchées par des moisissures :

Éliminer par lavage/brossage la couche de moisissures. Bien laver les surfaces à l'aide d'un produit fongicide et bien laisser sécher. Il est recommandé d'identifier les causes de l'apparition de moisissures et de les éliminer si possible.

Appliquer une sous-couche de Alpina Bad- und Küchen-Spezialfarbe.

Surfaces présentant des taches de nicotine :

Bien laver les salissures incrustées sur les surfaces lisses. Brosser à sec les supports rugueux. Appliquer une sous-couche de peinture barrage Alpina Nikotinsperre.

Petits défauts :

Après les travaux préparatoires nécessaires, réparer avec un mortier ou un mastic adaptés et appliquer une couche d' Alpina Tiefgrund LF.

Informations techniques n° 20445 CH-FR · dernière mise à jour : novembre 2021

La présente Information technique a été élaborée en tenant compte des toutes dernières connaissances techniques et de nos propres expériences. Compte tenu de la grande diversité des supports et des spécificités d'un ouvrage, l'acheteur/l'utilisateur ne saurait se délivrer de l'obligation qui lui incombe de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation de nos produits au but prévu d'utilisation.

DAW SE
c/o DAW Schweiz AG
Gewerbestrasse 6 · CH-8606 Nänikon
Numero verde Alpina 0041 (0) 800/66 44 00
(appel gratuit à partir d'un poste fixe du réseau suisse)
www.alpina-farben.ch

Cette publication perd sa validité dès la parution d'une nouvelle version.