



TECHNISCHES DATENBLATT

Reparaturasphalt 0-5 mm

Gebrauchsfertiges Asphaltmischgut

Gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges Asphaltmischgut.

- Für die fachgerechte Beseitigung von Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden.
- Für die fachgerechte Beseitigung von Frostaufbrüchen.
- Zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen.
- Zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen.



Produktinformationen

Produktbeschreibung

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und Länder, den Baustoffhandel und Kleinverbraucher, zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeitung von Fertigriefen sowie zum Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern. Zudem geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten.

Eigenschaften

Der Reparaturasphalt wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert und ist langsam aushärtend. Durch Abdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut seine Endhärte und härtet innerhalb weniger Tage aus. Der Reparaturasphalt wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen, auch Frost. Der Reparaturasphalt enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Es haftet daher gut auf feuchten Unterlagen. Der Reparaturasphalt ist frei von Teerbestandteilen, ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbauasphalt ohne Einschränkungen wiederverwendet werden.

Untergrundbeschaffenheit

Die Unterlage muss wasser-, schnee- und eisfrei, sowie tragfähig und sauber sein. Der Untergrund darf erdfeucht sein und lose Bestandteile sollten entfernt werden. Losen Untergrund und Betonunterlagen mit 0,2-0,3 l/m² Asphalt Primer zur Haftverbesserung vorstreichen.

Materialverbrauch

Bei 5,0 cm Einbautiefe ca. 125 kg/m².

Verarbeitung

Der Reparaturasphalt lässt sich leicht und problemlos in Handeinbau verarbeiten. Den Reparaturasphalt etwas überhöht einbauen, mit Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten und mit Sand oder Splitt abstreuen. Nicht bei Regen (Schlaglöcher laufen voll Wasser und können nicht richtig aushärten)! Ausbesserungen unter 1 cm Dicke zur Haftverbesserung mit 0,2-0,3 l/m² Asphalt Primer vorstreichen. Die ausgebesserten Flächen sind nach kurzer Zeit befahrbar (Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h) bzw. begehbar (je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Untergrund kann der Zeitraum variieren).

Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet!

Lieferform

In Gebinden mit ca. 25 kg Inhalt, 30 Stück pro Palette