Technisches Merkblatt

Molto
Feucht Blocker

Abdichtender Anstrich zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen.

Produktbeschreibung	
Anwendungsbereiche	Zum Isolieren von feuchten und nassen Wänden. Zum Abdichten von Wasserflecken im Mauerwerk, an verputzten Wänden, auf zement- oder kalkhaltigen Putz-Flächen, Beton, Fundamenten, im Kellerbereich, in Feuchträumen wie Bad, Dusche, Küche, an Stützmauern, Brunnen und Pflanzentrögen. Über und unter dem Erdreich anwendbar.
Eigenschaften	Gebrauchsfertig. Einfach mit Farbroller auftragbar. Schnell trocknend, Alkali- und Schimmel-beständig. Gute Isolierwirkung durch Bildung einer Schutzschicht. Auf fechten Untergründen anwendbar.
Farbton	Weiss
Zusammensetzung nach VdL	Portlandzement, Styrolacrylatcopolymer, Titandioxid, Calciumcarbonat, Aliphaten, Aromaten, Weichmacher, Additive.
Gebindegrössen	750 ml und 2,5 l

Technische Daten	
Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig.
Glanzgrad	Matt.
Dichte	1,5 g/cm^3 (Mittelwert)
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C verarbeitbar, ideal sind Temperaturen von 15-21°C für Umgebung und Objekt
Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes. 1 Liter ist ausreichend für 2-3 m² bei 2 Anstrichen.
Trockenzeit	Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. +20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die aufgestrichene Grundierung nach ca. 8 Stunden überstreichbar und nach ca. 16 Stunden vollständig trocken.

Verarbeitung	
Auftragsverfahren	Rollen, streichen
Vorbehandlung	Den Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit entsprechender Molto Pulver-Spachtelmasse ausbessern. Wo erforderlich, leicht sandende Putzschichten mit einem Tiefgrund festigen. Salzausblühungen am Mauerwerk mit Salpeter Entferner beseitigen. **Wichtig**: Das Eindringen weiterer Feuchtigkeit ins Mauerwerk oder den zu behandelnden Untergrund nach Möglichkeit durch fachgerechte und geeignete Massnahmen verhindern.
Anwendung	Vor Gebrauch gut umrühren. Die Anstriche satt und gleichmässig auftragen. In der Regel genügen 2 Anstriche. Bei sehr stark porigem Untergrund sollten 3 Schichten aufgetragen werden. Jeden Anstrich vollständig trocknen lassen vor dem nächsten Überstreichen. Nur alkalibeständige Abtönfarben für lösemittelhaltige Systeme verwenden (Zugabe max. 1%).
Nachbehandlung	Molto Feucht Blocker kann als fertiges Anstrichsystem unverändert belassen werden. Eine nachträgliche Beschichtung mit Dispersionsfarben ist jedoch möglich, sofern diese alkalibeständig sind. Stark lösemittelhaltige Farbsysteme (z.B. Chlor- Kautschuklacke, Epoxydharz- oder Polyester-Lacke) sind nicht geeignet.

Verarbeitung (Fortsetzung)

	Bei Anstrichen mit Alkydharzlacken muss der pH-Wert des Zements auf dem Anstrichträger zuvor neutral sein (entweder durch ausreichend lange Standzeit oder durch Fluatieren). Das Auftragen gipshaltiger Materialien ist nicht zu empfehlen.
Reinigung der Werkzeuge	Möglichst sofort nach Gebrauch mit Molto Pinsel Reiniger

Besondere Hinweise

Gefahrenkennzeichnung 	Gefahr. Enthält: Portland-Cement, Chemikalien, Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische, <2% aromatische. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kühl halten. Inhalt/Behälter gemäss lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Hinweise zur sicheren Anwendung	Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten gemäss lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings AG zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Coatings AG Industriestrasse 17a CH-6203 Sempach Station T +41 (0) 41 469 67 00 chretail@akzonobel.com