Technisches Merkblatt

Molto
Feucht Blocker

Abdichtender Anstrich zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen.

Produktbeschreibung	
Anwendungsbereiche	Zum Isolieren von feuchten und nassen Wänden. Zum Abdichten von Wasserflecken im Mauerwerk, an verputzten Wänden, auf zement- oder kalkhaltigen Putz-Flächen, Beton, Fundamenten, im Kellerbereich, in Feuchträumen wie Bad, Dusche, Küche, an Stützmauern, Brunnen und Pflanzentrögen. Über und unter dem Erdreich anwendbar.
Eigenschaften	Gebrauchsfertig. Einfach aufsprühen. Schnell trocknend. Schützt vor Schimmelbildung. Gute Isolierwirkung durch Bildung einer Schutzschicht. Auf fechten Untergründen anwendbar.
Farbton	Weiss
Zusammensetzung nach VdL	Acrylatharz, Titandioxid, Füllstoffe, Lösemittel, Additive, Treibmittel
Gebindegrössen	500ml Spraydose
Technische Daten	
Lieferform	Spraydose
Glanzgrad	Matt.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C verarbeitbar, ideal sind Temperaturen von 15-21°C für Umgebung und Objekt
Verbrauch	Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes. 500 ml sind ausreichend für 2-4 m² .
Trockenzeit	Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Belüftung. Bei ca. +20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60% sowie guter Belüftung ist die aufgestrichene Grundierung nach ca. 1 Stunde übersprühbar.
Verarbeitung	
Untergründe	Verwendbar auf allen mineralischen Untergründen, die nicht gipshaltig sind. Die Untergründe können auch leicht feucht sein.
Vorbehandlung	Den Untergrund auf Festigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Lose Teile, Farbreste und mürbes Material entfernen. Verschmutzte Flächen säubern. Risse, Löcher und Unebenheiten mit entsprechender Molto Pulver-Spachtelmasse ausbessern. Wo erforderlich, leicht sandende Putzschichten mit einemTiefgrund festigen. **Wichtig**: Das Eindringen weiterer Feuchtigkeit ins Mauerwerk oder den zu behandelnden Untergrund nach Möglichkeit durch fachgerechte und geeignete Massnahmen verhindern.
Anwendung	Dose vor Gebrauch mind. 1 Minute gut schütteln. Die Schichten gleichmässig aufsprühen. In der Regel genügen 2 Schichten. Bei sehr stark porigem Untergrund sollten 3 Schichten aufgetragen werden. Jede Schicht vollständig trocknen lassen vor dem nächsten Übersprühen.
Nachbehandlung	Molto Feucht Blocker (Aerosol) kann als fertiges Anstrichsystem unverändert belassen werden. Eine nachträgliche Beschichtung mit Dispersionsfarben ist jedoch möglich, sofern diese alkalibeständig sind. Stark lösemittelhaltige Farbsysteme (z.B. Chlor- Kautschuklacke, Epoxydharz- oder Polyester-Lacke) sind nicht geeignet.

Verarbeitung (Fortsetzung)	
	Bei Anstrichen mit Alkydharzlacken muss der pH-Wert des Zements auf dem Anstrichträger zuvor neutral sein (entweder durch ausreichend lange Standzeit oder durch Fluatieren). Das Auftragen gipshaltiger Materialien ist nicht zu empfehlen.
Reinigung der Werkzeuge	Möglichst sofort nach Gebrauch mit Molto Pinsel Reiniger
Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
VOC Gehalt	615 g/l
Hinweise zur sicheren Anwendung	Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings AG zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Coatings AG Industriestrasse 17a CH-6203 Sempach Station T +41 (0) 41 469 67 00 chretail@akzonobel.com