Fiche technique

Hammerite Rost-Umwandler

Produit permettant la transformation de la rouille en un composé stable et recouvrable.

Description du produit	
Domaines d'application	Pour faire de tous les métaux ferreux rouillés des supports pouvant être vernis.
Propriétés	Neutralise les points de rouille en 15 minutes. Recouvrable après séchage.
Teinte	Blanc laiteux.
Composition	Dispersion de polymère, eau, additifs.
Emballages	12,5 ml (crayon avec pinceau), 250 ml
Données techniques	
Livraison	Prêt à l'emploi
Densité	1,02 g/cm³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 25°C au niveau de l'élément et de son environnement. Ne pas appliquer lors d'un ensoleillement direct.
Consommation	250 ml suffisent pour environ 2 m².
Séchage	Le temps nécessaire pour que la rouille se transforme en un composé stable est d'environ 15 minutes. Après avoir éliminé le surplus de produit, le support est recouvrable au bout d'environ 3 heures.
Mise en œuvre	
Procédure d'application	Au pinceau
Supports	Tous les métaux ferreux rouillés
Traitement préalable	Enlever la rouille qui n'adhère plus à l'aide d'une brosse métallique. Les surfaces attenantes doivent être bien recouvertes et protégées, de façon à éviter toute possibilité de décoloration.
Utilisation	Bien secouer avant utilisation. Verser la quantité nécessaire dans un récipient en plastique. Appliquer soigneusement le produit au pinceau sur toutes les surfaces rouillées, les renfoncements, les arêtes et les coins. Traiter un peu au-delà des seuls points de rouille, de façon à ce que la rouille ne puisse pas continuer son travail sur les bords des surfaces non traitées. Eviter tout contact avec des surfaces vernies. **Important**: Par réaction chimique, le produit Hammerite Rost-Umwandler prend une couleur bleue noire. Si cette coloration n'apparaît pas, appliquer une nouvelle fois le produit au bout d'1 heure. Une fois l'application achevée, nettoyer soigneusement le surplus de produit avec de l'eau et laisser sécher. Attendre ensuite pendant environ 3 heures. Ne pas remettre de résidus de produit dans leur emballage d'origine, mais les éliminer conformément aux prescriptions.
Traitement ultérieur	Les surfaces traitées avec le produit Hammerite Rost-Umwandler doivent être ensuite recouvertes directement d'un vernis de protection, mais après un délai d'attente d'au moins 3 heures.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.
Informations particulières	
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/ nationales. Avant d'utilisation, consulter l'étiquette du produit, ainsi que la fiche des données de sécurité.

Informations particulières (suite)	
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.
Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.

Akzo Nobel Coatings AG Industriestrasse 17a CH-6203 Sempach Station Tél.: +41 (0) 41 469 67 00 chretail@akzonobel.com