Fiche technique

Molto

Flächenglätter Moltofill (poudre)

Mastic en poudre permettant de lisser des surfaces de murs ou de plafonds rugueuses et irrégulières.

Description du produit	
Domaines d'application	Pour toutes les surfaces intérieures rugueuses et irrégulières, comme les crépis, le plâtre, les enduits de chaux, le béton, les panneaux de placoplâtre, etc. **Ne convient pas** pour le verre, les matières plastiques, le bois, le métal, les supports exposés en permanence à de l'humidité, les supports déjà recouverts et tous les supports situés à l'extérieur.
Propriétés	Mise en œuvre aisée, séchage uniforme en blanc, pouvoir d'adhérence élevé. Ne se déchire pas et ne se rétracte pas. Recouvrable.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Sulfate de calcium, gypse, résine d'acétate de polyvinyle, additifs
Emballages	5 kg, 10 kg
Données techniques	
Livraison	Sous forme de poudre
Densité	0,9 g/cm^3 (densité apparente, valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Consommation	Env. 0,9 kg/m² de matériau mélangé pour une couche de 1 mm d'épaisseur.
Temps de séchage	Env. 4 heures, selon la température et l'épaisseur de la couche.
Mise en œuvre	
Procédure d'application	A la spatule
Traitement préalable	Bien nettoyer les supports. Enlever les couches de crépis non adhérentes. Evaser légèrement les fissures cunéiformes. Appliquer une couche de fond avec le produit Molto Tiefgrund sur les surfaces absorbantes et sablonneuses. Réparer les fissures plus profondes avec le produit Molto Moltofill Das Original.
Utilisation	Mélanger le produit Molto Flächenglätter Moltofill avec de l'eau dans une proportion de 3:2 (en volume). Pour effectuer le mélange, l'eau est mise en premier, puis la poudre saupoudrée. Bien mélanger jusqu'à obtenir une masse lisse sans grumeaux. Ensuite, laisser reposer pendant 3 minutes. **Important:** Le matériau mélangé a une durée de vie en pot (temps de mise en œuvre) d'environ 1 heure; après cela, le processus de durcissement est enclenché. Appliquer et lisser le matériau à l'aide d'une taloche. L'épaisseur de couche lors de l'enduisage de surfaces doit être de 1 à 2 mm. En présence de supports très rugueux et irréguliers, appliquer une seconde couche. Si nécessaire, placer un tissu de renforcement dans le lit de mastic encore humide et le mettre bien à plat avec une spatule.
Traitement ultérieur	Avant de procéder à l'application d'un revêtement ou à la pose d'un papier peint, il faut appliquer une couche de fond Molto Tiefgrund sur le mastic Molto Flächenglätter.
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.
Informations particulières	
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales.

Informations particulières (suite)

Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.
Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.

Akzo Nobel Coatings AG Industriestrasse 17a CH-6203 Sempach Station Tél.: +41 (0) 41 469 67 00 chretail@akzonobel.com