

UHU®**POR****COLLE SPÉCIALE À PRISE RAPIDE CONVENANT POUR COLLER LE
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ****DESCRIPTION DU PRODUIT**

UHU POR est une colle spéciale à prise rapide convenant pour coller le polystyrène expansé, le Styropor® par exemple, ainsi que pour le coller à d'autres matières. Elle forme un film adhésif élastique incolore qui résiste fortement au phénomène de vieillissement ainsi qu'à l'eau.

DOMAINE D'APPLICATION

Elle permet de coller le Styrofoam® expansé ainsi que de le coller à d'autres matières telles que le bois, le papier, le métal, la céramique, le plâtre, le tissu et diverses matières plastiques. Ne convient pas à PP, PE, PET, PTFE POM et SI.

PROPRIÉTÉS

- à prise rapide
- élastique est incolore
- résiste au vieillissement
- résiste à l'eau

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +5 °C.

Protection personnelle: UHU Por contient des solvants volatiles facilement inflammables ; des mesures de précaution appropriées doivent être prises lors de la mise en œuvre et de la conservation.

Exigences des surfaces: Les supports doivent être propres, secs et exempts d'huile et de graisse.

MISE EN ŒUVRE**Mode d'emploi:**

L'adhésif est normalement appliqué sur les deux surfaces. La durée de l'adhésion dépend de la quantité d'adhésif appliquée et de la capacité d'absorption du matériau à coller. Une adhésion ferme est obtenue entre 5 et 20 minutes après l'application. Le moment correct pour l'assemblage est atteint lorsque l'adhésif, touché délicatement du bout des doigts, est sec au toucher (test du doigt).

Taches/résidus: Il est recommandé d'utiliser de l'essence légère pour enlever les traces de colle et nettoyer les outils de travail (pinces, etc.).

Astuces: Comme cet adhésif a besoin d'humidité pour durcir, le processus peut être accéléré en respirant sur l'une des pièces de l'assemblage. Le processus de durcissement peut prendre plus de temps si l'humidité est faible.

Points d'attention: Contient des solvants liquides volatils et hautement inflammables ; il convient donc de prendre des précautions appropriées lors du stockage ou de l'utilisation. Assurer une bonne ventilation en cas d'utilisation sur de grandes surfaces.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technique de fixation:	Application double face
Matière première de base:	Styrène-butadiène (SBR)
Couleur:	Transparent (yellowish)
Couleur après séchage:	Transparent
Consistance:	Viscosité moyenne
Densité env.:	0.79 g/cm ³
Temps de séchage env.*:	5-10 minutes
Elasticité:	Bonne
Résistance finale après:	72 heures
Résistance minimale à la température:	-30 °C
Résistance maximale à la température:	70 °C
Résistance à l'humidité:	Bonne
Teneur en solides env.:	33 %
Solvant:	Mélange de solvants aliphatiques
Viscosité:	Liquide
Viscosité env.:	13000 mPa·s
Résistance à l'eau:	Bonne

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

TAILLE DU PACK

40 g, 570 g, 3750 g

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.



POR

COLLE SPÉCIALE À PRISE RAPIDE CONVENANT POUR COLLER LE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un emballage fermé hermétiquement dans un
endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.