Primaire protecteur bois

Imprégnation pour le bois, solvantée, protection préventive contre le bleuissement, la pourriture et les insectes

Teinte	Disponibilité				
	Nbre / palette	483	120	80	22
	Taille / Quantité	**0,75 l**	**2 x 2,5 l**	**2 x 5,0 l**	**20 l**
	Conditionnement	Seau W	Seau W	Seau W	Seau W
	Emballage / Code	01	03	05	20
	Art. n°				
incolore	2066	■	■	■	■

Consommation

Prévention efficace contre le bleuissement, la pourriture et les insectes en application de 140-160 ml/m².
D'expérience, deux applications au minimum sont nécessaires pour obtenir la quantité de consommation prescrite.

Domaines d'utilisation



- Bois à l'extérieur
- Eléments en bois de dimensions stables (uniquement comme primaire): p. ex. portes et fenêtres.
- Composants en bois à stabilité dimensionnelle limitée (uniquement comme apprêt): par ex. volets, panneaux profilés, abris de jardin
- Composants en bois non dimensionnellement stables (uniquement comme apprêt): par ex. clôtures, colombages, abris de voiture, bardages en bois
- Bois sans contact avec la terre, en classes d'emploi 2 et 3 selon EN 335-1.
- Prétraitement sous lasures, revêtements opaques et huilésVoorbehandeling onder transparente, dekkende en geoliede deklagen
- Conditionnement > 5 litres exclusivement destiné à l'applicateur professionnel.

Propriétés

- Protection préventive contre le bleuissement, la pourriture et les insectes
- N'entraîne pas de gonflement, régule l'humidité
- Contient des solvants très peu odorants
- Bonne adhérence de l'application suivante

Données techniques

Liant	Résine d'alcyde
Densité (20°C)	Enc. 0,81 g/cm³
Odeur	Solvantée, inodore après séchage

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Produits complémentaires

- Primaire d'isolation (3440)
- Peinture Finition (3600)
- Peinture Venti-finition 3 en 1 (2705)
- Vernis multi isolation 3en1 (7744)
- Primaire d'accrochage (5420)
- Lasure U.V. longue durée (2234)
- Lasure Huile écologique [eco] (7670)
- Primaire rénovateur (1504)
- Peinture l'huile [eco] (7650)
- Huile bois de jardin [eco] (7690)
- Huile soin (2652)
- Peinture de finition 2 en 1 (1317)

Préparation

Exigences concernant le support
Eléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %.
Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois ≤ 18%.
Le support doit être propre, sec et sans poussière.

Traitement préliminaire
Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
Prendre les dispositions adaptées pour protéger les matériaux et éléments de construction ne devant pas entrer en contact avec le produit.
Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.

Bien brasser le produit.
Application au pinceau.
Appliquer dans le sens des fibres.

Informations de mise en œuvre

En présence d'un bois riche en substances décolorantes, p. ex. chêne, cèdre rouge, afzelia, séquoia, etc., la pluie peut entraîner un lessivage de ses substances hydrosolubles, et provoquer ainsi des décolorations sur un enduit ou une maçonnerie de couleur claire. N'utilisez le produit qu'en bois brut.

Séchage
Env. 24 heures à +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.
Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

Dilution
Prêt à l'emploi

Outillage / Nettoyage des outils

Brosse à poils naturels, brosse de surface

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant & Nettoyant pinceaux.
Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Tenue en stock	En emballage d'origine bien fermé, hors de portée des enfants, au frais au sec, à l'abri du soleil et du gel, dans des locaux bien aérés. Ne pas fumer dans l'entrepôt.
Sécurité / Réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Mesures de premiers secours	Après inhalation: Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si necessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin. En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Après contact avec la peau: En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin Après contact avec les yeux: Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin. Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
Elimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts. Code des déchets 03 02 02* composés organochlorés de protection du bois
Réglementation sur les produits biocides	**Agents actifs:** 100 g de produit contiennent 0,50 g butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle , 0,20 g tébuconazole (ISO) , 0,06 g perméthrine (ISO) , 0,01 g bétaïne polymère **Directives relatives à la protection:** BP 1081 – Protection du bois préventive – mesures de base BP 2081 – Agent de protection du bois: Brosse, rouleau, spatule, etc. Le produit contient des biocides qui sont toxiques pour certains organismes nuisibles. Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, n'utiliser que conformément au mode d'emploi et dans les domaines d'application autorisés. En principe, ne pas utiliser pour le bois dans les lieux habités (sauf pour l'intérieur des fenêtres et des portes) et le bois au contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Évitez tout contact inutile avec le produit, une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages pour la santé et l'environnement. Ouvrir puis utiliser avec précaution. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Lavez-vous les mains avant les pauses et après le travail. Ne pas inhaler les vapeurs du produit. Protéger contre les sources d'inflammation et la charge électrostatique (vapeurs explosives possibles) Lorsque vous travaillez dans l'atelier et sur les fenêtres et les portes extérieures, veillez à une bonne ventilation et à une bonne aération intérieure (ventilation transversale, taux de renouvellement d'air de 5/h). Minimiser le temps passé dans l'espace de travail. Ne laissez pas le produit ou les restes du produit pénétrer dans l'eau, le sol ou les égouts. L'application du produit et l'utilisation du bois traité à proximité immédiate des eaux de surface ne sont pas autorisées (altération possible des écosystèmes aquatiques).

Traitez et stockez le bois traité sur une surface imperméable jusqu'à ce qu'il soit complètement sec : si nécessaire, utilisez un revêtement approprié (film / feuille). Tout résidu de produit qui a fui ou s'est égoutté du bois doit être collecté pour être réutilisé ou éliminé.
Protéger l'environnement (terre, plantes, eaux) des éclaboussures de produit.
Sur les bois exposés aux intempéries, appliquer impérativement - après séchage - un autre revêtement: lasure ou peinture (conformément aux exigences de la norme EN 927-2). L'application de finition doit être maintenue en état.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.