Multi-Peinture 3en1

Peinture de protection contre les intempéries, peinture de protection pour métaux & peinture colorée à base d'eau.
Pour la couche de fond, intermédiaire et de finition pour le bois, le métal et le PVC.

Teinte	Disponibilité				
	Nbre / palette	360	672	200	96
	Taille / Quantité	**3 x 0,375 l**	**3 x 0,75 l**	**3 x 2,5 l**	**1 x 5 l**
	Conditionnement	Pot	Seau métal	Seau métal	Seau métal
	Emballage / Code	83	01	03	05
	Art. n°				
blanc (RAL 9016)	7744	■	■	■	■
gris anthracite (RAL 7016)	7746	■	■	■	■
gris clair (RAL 7035)	7747	■	■	■	
gris argent (RAL 7001)	7748	■	■	■	
vert mousse (RAL 6005)	7749	■	■	■	
rouge scandinave	7750	■	■	■	
brun noisette (RAL 8011)	7751	■	■	■	
Noir profond (RAL 9005)	7753	■	■	■	

Consommation

Métaux ferreux non traités : 2-3 x 100-120 ml/m².
PVC rigide, métaux non ferreux et anciens revêtements intacts : 2 x 100-120 ml/m².
Bois : 2 x 100-120 ml/m².

Domaines d'utilisation



- A l'intérieur et à l'extérieur
- Bois, métal et PVC
- Fenêtres, portes & portes de garage
- Tuyaux de descente & gouttières
- Radiateurs
- Abris de jardin, carports & vérandas
- Planches profilées, clôtures & balustrades
- Bardage, lambris de plafond et de mur
- Primaire, couche intermédiaire et finale
- Egalement en application de rénovation
- Ne convient pas pour le revêtement des sols et des toitures.

Propriétés



- Produit aqueux
- Respirante
- Isole les composants du bois
- Protection anticorrosion testée selon la norme DIN EN ISO 12944-6
- Effet antirouille pour les têtes de vis et de clous
- Très bonne résistance aux intempéries, pratiquement aucun farinage
- Bonne couverture des bords
- Résiste aux intempéries, régule l'humidité
- Pratiquement aucun jaunissement
- Très faible degré de salissure
- Très bonne adhérence au support
- Résistant au blocage (selon EN-927-10)
- Réduit la décoloration de la nicotine

Données techniques

Densité (20°C)	Env. 1,27 g/cm³
Odeur	Typique
Degré de brillance	Mat satiné

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"

Produits complémentaires

- Primaire protecteur bois* (2066)
- Protection bois de but (1900)
- Vernis Parquets & Escaliers (2390)

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Préparation

Exigences concernant le support
Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.
Eléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %.
Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois max. 18%.

Traitement préliminaire
Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
Supports en bois:
Dépolir soigneusement une application ancienne intacte.
Eliminer par ponçage la surface du bois grisaillé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.
Eliminer les traces de résine, les nœuds fissurés ou désolidarisés, puis nettoyer avec le produit adapté (p. ex. Diluant & Nettoyant pour pinceaux).
En présence de bois extérieurs, à protéger du pourrissement et du bleuissement, traiter d'abord avec le Primaire protecteur bois*. (* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!)
Les temps de séchage sont obligatoires.
Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".

PVC rigide, aluminium (non anodisé) & zinc (acier galvanisé) :
Effectuer un lavage ammoniacal à l'agent mouillant en utilisant un tampon abrasif. Respecter la fiche technique BFS n° 22 pour le PVC rigide, la fiche technique BFS n° 6 pour l'aluminium et la fiche technique BFS n° 5 pour le zinc.

Anciens revêtements viables:
Eliminer intégralement les couches anciennes, non porteuses.
N'utiliser que sur des supports stables et non farinants.
Prendre en considération la fiche BFS n° 20.

Fer, acier:
Dérouiller rigoureusement. Eliminer les couches de laminage et les couches de calamine (dérouillage à la main, degré de pureté SA 3). On obtient les meilleurs résultat lors d'un prétraitement par sablage, degré de pureté SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).
Arrondir les arêtes vives.
Prendre en considération la fiche BFS n° 20.

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.

Bien brasser le produit.
Application au pinceau, au rouleau et par pulvérisation
Après séchage, procéder à l'application suivante
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre

Procéder à un test d'application préalable afin de contrôler la compatibilité avec le support et l'effet isolant.
Couper les bois de bout inférieurs sur l'arrière pour créer un larmier.
Pour protéger contre l'humidité, les surfaces de bout et de coupe doivent être pré-enduites deux fois avec la protection du bois de bout.
Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.
NE PAS utiliser sur bois imprégné de sels de bore.

Séchage
Hors poussière: 1-2 heures
Recouvrable: env. 6 heures
Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.
Une température basse, une humidité de l'air élevée ou une épaisseur de couche supérieure à l'épaisseur maximale prescrite peut retarder nettement le séchage à cœur!

Une durée de séchage plus longue peut améliorer l'effet isolant.
Une dilution incorrecte du produit, une humidité du bois trop élevée ou le non-respect du schéma d'application recommandé, de la quantité appliquée et de la durée de séchage peuvent entraver l'efficacité de l'isolation. Un revêtement aqueux présente toujours un risque résiduel d'exsudation des composants du bois!

- Dilution
  Prêt à l'emploi

Exemples d'utilisation

Exemples d'application	Normes	Nettoyage	Remarque	Couche de fond	Revêtement intermédiaire	Revêtement final
Bois	Veuillez consulter le dépliant n° 18 du BFS	Enlevez complètement la saleté, la graisse et les vieux revêtements qui se détachent. Enlever et nettoyer les branches lâches et fêlées, les taches de résine ouvertes (par exemple avec un diluant et un nettoyeur de brosse)..	En fonction du support en bois et de la classe de charge, nous recommandons de créer une zone de test pour vérifier l'effet d'adhérence/isolation	Protecteur bois* (pour l'extérieur, protection contre la pourriture et le bleuissement)	MultiPeinture 3en1	MultiPeinture 3en1
PVC dur	Veuillez consulter le dépliant n° 22 du BFS	Diluant et nettoyeur de brosses Remmers ou nettoyeur à base d'ammoniaque avec toison abrasive	Selon le type de PVC et la classe de contrainte, nous recommandons de créer une zone de test pour vérifier l'adhérence	MultiPeinture 3en1	---	MultiPeinture 3en1
Aluminium (non anodisé)	Veuillez consulter le dépliant n° 6 du BFS	Diluant et nettoyeur de brosses Remmers ou nettoyeur à base d'ammoniaque avec toison abrasive	Selon le type d'aluminium et la classe de contrainte, nous recommandons de créer une zone de test pour vérifier l'adhérence	MultoPeinture 3en1	---	MultiPeinture 3en1
Vieux revêtements durables	Veuillez consulter le dépliant n° 20 du BFS	Enlever complètement tout substrat non porteur. Seuls les supports porteurs et non calcaires peuvent être retravaillés	En fonction de l'ancien revêtement, nous recommandons d'appliquer une surface de test pour vérifier l'adhérence	MultiPeinture 3en1	---	MultiPeinture 3en1
Zinkdach-rinnen und Bleche	Veuillez consulter le dépliant n° 5 du BFS	Diluant et nettoyeur de brosses Remmers ou nettoyeur à base d'ammoniaque avec toison abrasive	Selon le type de zinc et la classe de contrainte, nous recommandons d'appliquer une surface d'essai pour vérifier l'adhérence	MultiPeinture 3en1	---	MultiPeinture 3en1
Fer et acier	Veuillez consulter le dépliant n° 20 du BFS	Le métal doit être entièrement retiré mécaniquement de la rouille, de la peau de roulement, de la calamine et des résidus de soudure jusqu'à ce qu'une surface métallique brillante soit visible !	Niveau de propreté standard SA 2.5 (sablage) et ST3 (mécanique) selon la norme DIN EN ISO 12 944-4 ; les arêtes vives et les bavures doivent également être arrondies.	MultiPeinture 3en1	MultiPeinture 3en1	MultiPeinture 3en1

Important

DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments":
Ce produit respecte les valeurs limites pour la migration de métaux lourds sur les jouets pour enfants selon la norme DIN EN 71-3 et remplit ainsi l'une des nombreuses autres exigences en matière de sécurité des jouets pour enfants selon la "directive jouets" de l'UE (2009/48/CE).
En présence d'air et d'eau, l'aluminium forme une couche d'oxyde qui peut avoir un effet négatif sur les propriétés des produits de revêtement. Pour l'aluminium, il convient donc d'appliquer un revêtement immédiatement après le traitement préalable du support.
Tenir compte des réglementations relatives à la protection constructive du bois.
Ne pas utiliser sur des surfaces horizontales sans pente d'écoulement et sans rayon de bord, éviter l'accumulation d'humidité.

Outillage / Nettoyage des outils

Brosse acrylique, brosse de surface, rouleau en mousse, équipement de pulvérisation

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant.
Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Tenue en stock



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Equipement de protection individuelle	Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.
Elimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.
COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):	Limite européenne pour ce produit (cat. A/d): max. 130 g/l (2010). Ce produit contient < 130 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.