SF 714

Colle pour revêtements design Ecoline

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUIT INTELLIGENTS

- Pauvre en COV
- Adhérence initiale élevée
- Temps de gommage bref
- Haute résistance au cisaillement
- Temps de pose long
- À base de matière première renouvelable

DOMAINES D'UTILISATION

Colle en dispersion pour revêtements design, en bandes et en carreaux, revêtements de sol en PVC en lés et en dalles, revêtements CV, revêtements caoutchouc jusqu'à 4 mm d'épaisseur avec dos lisse, poli et surface utile lisse, revêtements en linoléum, liège avec dos en PVC et couche d'usure en PVC, moquettes avec différentes sous-couches ainsi que des revêtements en coco et en sisal.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Selon les exigences de la norme DIN 18365, le subjectile doit être plan, sec en permanence, propre, non fissuré, résistant à la traction et à la pression, et, le cas échéant, préparé correctement pour la pose. Pour cela, appliquer les apprêts ainsi que les mastics bouche-pores appropriés. Les chapes en asphalte coulé doivent toujours être appliquées en une couche de 2 mm d'épaisseur minimum.

APPLICATION

Pose de revêtements design en PVC :

Pour éviter les marques résiduelles, les revêtements design en PVC doivent être posés sur la colle à moitié sèche (test du toucher). Aplatir complètement le cordon de colle afin d'obtenir un film adhésif uniforme et plan.

Appliquer **Bostik SF 714** de manière homogène sur le sol à l'aide d'une spatule dentée. Selon le revêtement de sol utilisé, prévoir un temps de gommage préalable bref, le cas échéant. Poser le revêtement de sol sur la colle et frotter soigneusement. Frotter à nouveau le revêtement de sol après 30 à 40 minutes. Procéder au scellage thermique des joints au plus tôt après 24 heures.

Recommandation spéciale pour la pose de revêtements en caoutchouc :

Pour des revêtements à partir de 3 mm d'épaisseur, utiliser la denture TBK B1.

Remarque : En cas de dépassement du temps de pose de revêtements fins, il est possible que les marques de la spatule soient visibles sur la face supérieure du revêtement. Dans ces cas, aucune réclamation ne sera recevable.

Respecter les consignes du fabricant du revêtement.

Pose de revêtements en liège avec face arrière en PVC et couche d'usure en PVC :

Pendant les travaux de pose, la température ambiante minimum doit être de 18° C et la température minimum du sol de 15° C. L'humidité relative de l'air doit être de maximum 45 - 65 %. Ces conditions physiques de construction doivent être maintenues avant, pendant et durant 72 heures minimum après la pose (traitement de surface compris).

Appliquer **Bostik SF 714** de manière homogène sur le sol absorbant à l'aide d'une spatule dentée (forme des dents TKB B1). Calculer les surfaces de colle à appliquer de manière à pouvoir impérativement poser le revêtement dans le lit de colle semi-humide. Il doit être possible d'aplatir complètement le cordon de colle, en même temps la colle doit atteindre une consistance solide. Après la pose, frotter soigneusement les plaques de liège. Après 30-40 minutes, frotter à nouveau les carreaux ou passer un rouleau en acier à éléments multiples. Contrôler régulièrement le transfert de la colle sur la face arrière du revêtement et remplacer à temps la denture utilisée (TKB) selon l'usure.

Remarque :

Dans des cas spécifiques, il est possible que les revêtements en liège avec finition bois rapportée présentent des tensions ou des étirages si importants que les colles en dispersion ne tiennent pas ou que les bords se relèvent. Par conséquent, demander au fabricant du liège quelles sont les colles recommandées.

Pour davantage d'informations, voir nos instructions de pose pour les revêtements en liège.

SÉCURITE AU TRAVAIL ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

GISCODE D 1 - sans solvant conformément à la norme TRGS 610 : Conserver hors de la portée des enfants. Bien aérer pendant et après l'application/le séchage! Pendant l'application du produit, éviter de manger, boire et fumer. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et contactez un ophtalmologue. Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon immédiatement après l'utilisation. Afin d'assurer une bonne qualité de l'air de la pièce après des travaux de revêtement du sol, il est essentiel de respecter les conditions de pose et d'attendre que les subjectiles, les apprêts et les mastics bouche-pores soient complètement secs. Le produit contient du méthylisothiazolone et du benzisothiazolone. Pour plus d'informations sur les allergies, voir 05425/801-0.

ÉLIMINATION

Si possible, collecter les résidus de produit et les réutiliser. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou le sol. Les emballages en plastique qui ont été vidés de tout résidu et soigneusement raclés sont recyclables. Éliminer les emballages contenant des restes de produit liquide et tout résidu liquide recueilli avec les déchets toxiques. Éliminer les emballages contenant des résidus secs avec les déchets de chantier/ménagers.

STOCKAGE

Protéger contre le gel ! Peut être conservé jusqu'à 18 mois. Conserver au frais et au sec entre +5 °C et + 25 °C.

CONDITIONNEMENT

13 kg, code article 30608681
6 kg, code article 30612903
3,5 kg, code article 30627816

DENTURE DE SPATULE RECOMMANDÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Dispersion de résine synthétique
Composition	Copolymères styrène/acrylate modifiés, esters de résine naturelle modifiés, additifs, conservateur, agent de charge minéral et eau
Couleur	Beige-blanc
Viscosité	Applicable au pinceau
Épaisseur	1,25 g/cm³
Temps de gommage	env. 10 minutes, selon les conditions climatiques ambiantes
Temps d'application	env. 20 minutes, selon les conditions climatiques ambiantes
Conditions d'application	De préférence entre +18° C et 23 °C ; température du subjectile min. + 15 °C, température de l'air min. + 18 °C. Humidité relative de l'air de maximum 75 %.
Denture de spatule recommandée	A2 - Consommation env. 320 g/m². B1 - Consommation env. 380 g/m². B2 - Consommation env. 650 g/m². Veiller à une imprégnation suffisante de l'envers du revêtement. Les surfaces d'encollage à structure grossière exigent une denture moins fine. Par conséquent, la consommation sera supérieure.
Résistant à la charge	à partir d'env. 24 heures
Convient à l'utilisation de chaises à roulettes (roulettes selon DIN EN 12529)	Oui
Convient au chauffage par le sol	Oui – Respecter les fiches techniques correspondantes et les remarques complémentaires de la fédération allemande de la construction
Nettoyage des outils de travail	Pour la colle non durcie : Eau et savon

Bostik GmbH Borgholzhausen Z-155.20-451

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

www.blauer-engel.de/uz113

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 03.24

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande, 42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allema

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de
info.germany@bostik.com

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12