

KLIMEX UNICOL

Klebemörtel



Anwendungsbereiche: KLIMEX UNICOL ist ein hochflexibler, zementärer Klebemörtel C2TE S1 nach EN 12004 mit hoher Anfangshaftung und hoher Standfestigkeit für KLIMEX Verblendsteine auf fast allen steinartigen und mineralischen Wanduntergründen (so wie Putzenach EN 998-1 CS II–IV, Gipsfaserplatten usw.) im Innen- und Außenbereich.
Nicht geeignet für Orte die von Wasserdurchdrungen werden und nicht für Oberflächen aus Kunststoff, Metall, Holz, Teflon und Bitumen.

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000143682
Zolltarifnr.	32149000
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	15 kg/EH
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.
Verbrauchshinweis	Ein Eimer (15 kg) reicht für die Verlegung von ca. 2,5–4,0 m ² .
Verarbeitungszeit	4 - 5 Stunden

Verarbeitungsbedingungen: Nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C verarbeiten.
Während der Abbindephase des Klebers die verklebten Flächen vor Feuchtigkeit, Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, formfest, staub- und fettfrei, flach, trocken (Feuchtigkeitsprozentansatz < 4 %) und frei von trennenden Substanzen sein

Untergrund-Vorbehandlung: Stark saugende oder sandende Untergründe mit KLIMEX Primer vorstreichen und die Wartezeit einhalten sowie vorgeschrieben. Beschichtungen mit unzureichender Tragfähigkeit unbedingt entfernen.

Zubereitung: Den Klebemörtel (15 kg) mit 4,2 Liter kaltem, klarem und sauberem Anmachwasser in einem reinen Mischgefäß zu einem homogenen, klumpenfreien Mörtel anmischen und nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals durchmischen.

Verarbeitung: Den Klebemörtel mit einer 6x6 oder 8x8 Zahnkelle auf den Untergrund auftragen. Bei der Außenanwendung und Verlegung von Feinsteinzeug wird dringend empfohlen, den Klebemörtel auch auf der Rückseite der Verblendsteine aufzutragen. Die Verblendsteine sind mit einer schiebenden Bewegung satt in das Kleberbett einzudrücken. Bitte die Hautbildungszeit von ca. 25 Minuten bei +20 °C berücksichtigen. Ausnahme: Bei Gipsprodukten tragen Sie den Kleber nur auf die Rückseite der Produkte auf und eventuell auch auf den Untergrund. Die Verblendsteine mit einer schiebenden Bewegung anbringen. Empfehlenswert für die Verarbeitung der Verblendsteine mit Fuge ist die Verwendung von Abstandshaltern. Die Fugen können nach 24 Stunden mit KLIMEX Joint aufgefüllt werden. Frische Kleberreste direkt mit ausreichend Wasser entfernen. Ausgehärteter Kleber kann nur mechanisch entfernt werden.

Besonders zu beachten: Die Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung des Klebemörtels liegt zwischen -35 °C und +60 °C.

Lagerung: 12 Monate im ungeöffnetem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C.

KLIMEX UNICOL

Klebemörtel



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisung nur allgemeine Informationen und allgemeine Empfehlungen für die Verwendung von KLIMEX UNICOL sind. Sie werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Es ist zwingend erforderlich im Zweifelsfall unabhängigen Rat von zertifizierten Fachleuten (vor Ort) hinsichtlich der Verwendung und Anwendung dieses Produktes einzuholen. Die örtlichen Bauvorschriften sind zu überprüfen um sicherzustellen, dass die Anwendung dieses Produktes nach den anerkannten Regeln des Handwerks im Bauwesen erfolgt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.