

SMP 831

Colle pour murs et sols

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUIT INTELLIGENTS

- Pour une multitude d'applications
- Très élastique
- Forte adhérence initiale

DOMAINES D'UTILISATION

Colle de surface monocomposante sans solvant pour le collage élastique des matériaux les plus divers tels que le bois, le plâtre, la pierre, le béton, le verre, la céramique, le métal, l'acier, l'aluminium, le liège, les revêtements de sol avec ou sans dos en mousse, le linoléum, les revêtements en vinyle et en PVC, le HPL, le polystyrène, le Styropor® et de nombreuses matières plastiques. Convient parfaitement pour le montage de panneaux muraux, de plaques de fibrociment, de panneaux de construction et de dérivés du bois, de panneaux de particules V100, de panneaux OSB de classe 3, de plans de travail de cuisine et de rebords de fenêtre. Convient également pour la réparation de parquets et de carrelages. Convient pour les supports absorbants et non absorbants à l'intérieur et à l'extérieur. Ne convient pas pour l'application de bitume, PE, PP, PVC souple, silicone et Teflon®.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le support doit être plan, durablement sec, propre, sans fissures, résistant à la traction et à la pression. Les anciens revêtements de sol et les résidus de colle doivent être enlevés. Si nécessaire, le support doit être préparé à la pose avec un matériau approprié. Tempérer la colle à au moins +18 °C avant utilisation. Comme la colle a besoin d'humidité pour durcir, il est préférable, avant la pose sur des supports non absorbants, comme le métal, d'essuyer l'envers du revêtement (pas pour les matériaux sensibles à l'humidité, comme le bois) avec une éponge humidifiée par un brouillard.

APPLICATION

Répartir uniformément **Bostik SMP 831** sur le support à l'aide d'une spatule dentée et poser immédiatement le revêtement. Enlever immédiatement les taches de colle avec de l'eau et des produits de nettoyage appropriés. Respecter les indications et les fiches techniques des fabricants de revêtements et de matériaux.

STOCKAGE

24 mois dans l'emballage d'origine fermé. Conserver au frais et au sec entre + 5 °C et + 25 °C.



CONDITIONNEMENT

3 kg, code article 30627817

DENTURE DE SPATULE RECOMMANDÉE



DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Polymères à silane ajouté, à 1 composant, durcissant au contact de l'humidité
Couleur	Blanc
Viscosité	Applicable au pinceau
Épaisseur	1,62 g/cm ³
Temps de pose (+23 °C/50 % hum. rel.)	Env. 20-40 minutes
Conditions d'application	De préférence entre + 18 °C et + 23 °C ; température du substrat min. + 15 °C ; température de l'air min. + 18 °C. Humidité relative de l'air de maximum 65 %.
Denture de spatule recommandée	B3: env. 800 g par m ² Les dentures ci-dessus constituent des repères. Il faut veiller à ce que l'envers du revêtement ou du matériau soit suffisamment mouillé.
Résistant à la charge	Après 12 heures
Nettoyage des outils de travail	Enlever immédiatement les taches de colle avec de l'eau et des produits de nettoyage appropriés. Les résidus durcis ne pourront être éliminés que par des moyens mécaniques.



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication: 04.24

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de
info.germany@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

